



IDROREX 200®

protettivo idro-oleorepellente concentrato ad acqua atossico a bassissimo impatto ambientale

Scheda Tecnica

COD. 040 | **RIF. 1104**

TIPO DI LEGANTE	Soluzione acquosa concentrata di polimeri sintetici fluorurati
ASPETTO LIQUIDO	Ambrato
PESO SPECIFICO	1,06 kg/lt e Ph 5,5
APPLICAZIONE a temp. ideale	Pennello- spruzzo
≥ 5°C ≤ 30°C	
DILUIZIONE	Pronto all'uso
RESA MEDIA INDICATIVA	5 mq/lt (1 mano)

IDROREX 200 è una soluzione concentrata ad effetto idro-oleorepellente di nuova generazione, atossica e a bassissimo impatto ambientale, pronta all'uso. Impartisce un effetto idro-oleorepellente, antimacchia su materiali porosi assorbenti tipo pietra naturale, mattoni faccia-vista assorbenti, pavimenti in cemento e manufatti in cemento in genere, che devono essere preservati da acque e agenti atmosferici, tra i quali anche lo smog, e dall'assorbimento di olii od altri tipi di grassi. Applicato in quantità appropriata (variabile in relazione all'assorbimento ed alla rugosità della superficie) IDROREX 200 impartisce al supporto proprietà antimacchia, inteso come mancata penetrazione della vernice grassa (es. "murales") e di conseguenza una rimozione più facile con solventi e strumenti appropriati.

DOPO LA PULIZIA IL PRODOTTO VA RIAPPLICATO.

L'efficacia inizia dopo 24 ore e diventa completa al 100% dopo 4/5 giorni.

E' idoneo per applicazione all'interno di vasche in cemento che debbano contenere in modo permanente acqua (in questo caso attendere 7/8 giorni prima di riempirla).

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici da trattare devono essere sempre pulite, asciutte e spazzolate.

In presenza di sporco e muffe prevedere idoneo trattamento (lavaggio con idropulitrice + applicazione GERMOSTOP).

IMPIEGO

Mescolare bene il prodotto prima dell'uso. IDROREX 200 penetra nei supporti minerali assorbenti per impregnazione capillare. Non altera il colore e mantiene una sufficiente permeabilità al vapore acqueo. Si consiglia di applicare il prodotto durante i periodi caldi e di impiegare uno spruzzo a bassa pressione o un pennello; nel caso di applicazione a due mani, effettuarla con il sistema "bagnato su bagnato".

Su superfici ben pulite ed asciutte applicare IDROREX 200 in base al livello di idro-oleorepellenza che si intende ottenere e a seconda del tipo di porosità del manufatto da trattare. In casi particolari è possibile diluirlo con acqua (da valutare con il ns. ufficio tecnico).

AVVERTENZE

Applicare il prodotto in condizioni climatiche come sopra indicato. In condizioni non idonee, l'applicazione del prodotto risente negativamente nei tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Intonaci e rappezzi non stagionati possono causare scolorimento, aloni e la comparsa di efflorescenze saline. Il fisiologico deperimento del prodotto o del colore nel tempo, non è indice di non conformità del medesimo.

STABILITA' AL MAGAZZINAGGIO

1 Anno a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati. TEME IL GELO

N.B.: Le informazioni contenute nella presente sono fornite in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative, la Barozzi Vernici tuttavia, non si assume alcuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e d'impiego non sono soggette al proprio controllo