



OLEOREX 50®

PROTETTIVO IDRO-OLEOREPELLENTE A SOLVENTE

Scheda Tecnica

COD. 036 | **RIF. 1104**

TIPO DI LEGANTE	Soluzione solventi di polimeri sintetici fluorurati
ASPETTO LIQUIDO	Ambrato
PESO SPECIFICO	0,90 / 1,00 kg/lit
APPLICAZIONE	Pennello – Spruzzo
a temp. ideale $\geq 5^{\circ}\text{C} \leq 30^{\circ}\text{C}$	
DILUIZIONE	Pronto all'uso
RESA MEDIA INDICATIVA	4 – 5 mq/lit (1 mano)

OLEOREX 50 è una soluzione ad effetto idro-oleorepellente di nuova generazione, atossica e a bassissimo impatto ambientale, pronta all'uso. Impartisce un effetto idro-oleorepellente, antimacchia su materiali porosi assorbenti tipo pavimentazioni in cotto, in pietra naturale e sintetica assorbente, pavimenti in cemento o piastrelle e manufatti in cemento in genere, che devono essere preservati da acque e agenti atmosferici, tra i quali anche lo smog, e dall'assorbimento di olii od altri tipi di grassi. Applicato in quantità appropriata (variabile in relazione all'assorbimento ed alla rugosità della superficie) OLEOREX 50 impartisce al supporto proprietà antimacchia, inteso come mancata penetrazione della vernice grassa (es. "murales") e di conseguenza una rimozione più facile con solventi e strumenti appropriati.

DOPO LA PULIZIA IL PRODOTTO VA RIAPPLICATO.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici da trattare devono essere sempre pulite, asciutte e spazzolate.

In presenza di sporco e muffe prevedere idoneo trattamento (lavaggio con idropulitrice + applicazione GERMOSTOP).

IMPIEGO

OLEOREX 50 penetra nei supporti minerali assorbenti per impregnazione capillare. Non altera il colore e mantiene una sufficiente permeabilità al vapore acqueo. Si consiglia di applicare il prodotto durante i periodi caldi e di impiegare uno spruzzo a bassa pressione o un pennello.

Su superfici ben pulite ed asciutte applicare OLEOREX 50 in base al livello di idro-oleorepellenza che si intende ottenere e a seconda del tipo di porosità del manufatto da trattare. Lasciare asciugare per circa 10-12 ore. Il prodotto esplica la sua azione dopo circa 24 ore.

Il suo effetto si mantiene per molti anni.

AVVERTENZE

Applicare il prodotto in condizioni climatiche come sopra indicato. In condizioni non idonee, l'applicazione del prodotto risente negativamente nei tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Il fisiologico deperimento del prodotto o del colore nel tempo, non è indice di non conformità del medesimo.

STABILITA' AL MAGAZZINAGGIO

1 Anno a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati.

N.B.: Le informazioni contenute nella presente sono fornite in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative, la Barozzi Vernici tuttavia, non si assume alcuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e d'impiego non sono soggette al proprio controllo