

AGRICOLOR

SMALTO A RAPIDA ESSICCAZIONE PER LA FINITURA BRILLANTE DI MACCHINARI INDUSTRIALI, MACCHINE AGRICOLE, MOVIMENTO TERRA, CARPENTERIA, ECC.

| | |
|--------------------------------------|---|
| TIPO DI LEGANTE | Alchidico con modifica fenolica |
| ASPETTO DEL FILM SECCO | Lucido e Opaco |
| COLORI DISPONIBILI | Bianco, Tinte RAL, Servizio Tintometrico UNISYSTEM |
| PESO SPECIFICO | 1,23 kg/lit +/- 0,05 a 20° C |
| VISCOSITÀ | 30 secondi tazza F8 +/- 2 secondi a 20° C |
| APPLICAZIONE (5°C ≤ T ≤ 30°C) | Pennello – Spruzzo |
| DILUIZIONE | Pennello: 5% – 10% con diluente SINTESOL Spruzzo: 10% – 15% con diluente SINTESOL o NITROSOL |
| RESA MEDIA INDICATIVA | 8 – 10 mq/lit per mano a 40μ secchi |
| ESSICCAZIONE ad aria a 20°C | Fuori polvere 30–40 minuti Fuori tatto 3–4 ore In profondità 36–48 ore |
| SOVRAVERNICIABILE | Entro 8 ore dalla 1° mano per evitare rimozioni |
| STABILITÀ AL MAGAZZINAGGIO | 1 anno a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati. |

CARATTERISTICHE ED IMPIEGO

Smalto a rapida essiccazione per la finitura brillante di macchinari industriali, macchine agricole, movimento terra, carpenteria, ecc.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto in ferro o ghisa deve essere perfettamente pulito, asciutto, sgrassato ed esente da ruggine e/o calamina. Si consiglia una prima mano di idoneo fondo o antiruggine, tipo ANTIFOS, ZINCOFOS, EPOXIPRIMER, secondo le specifiche esigenze del supporto.

SUPPORTO GIÀ VERNICIATO: la vernice esistente deve essere ben ancorata. Si consiglia una leggera carteggiatura per migliorare l'ancoraggio.

In caso di sfogliamento, o ruggine, prevedere la rimozione tramite spazzolatura, carteggiatura, sabbiatura.

AVVERTENZE

Applicare il prodotto in condizioni climatiche come sopra indicato. In condizioni non idonee, l'applicazione del prodotto risente negativamente nei tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Il fisiologico deperimento del prodotto o del colore nel tempo, non è indice di non conformità del medesimo.

Conforme al nuovo regolamento europeo C.L.P. in vigore dal 1° Giugno 2015.

Le informazioni contenute nella presente sono fornite in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative. Barozzi Vernici S.r.l., tuttavia, non si assume alcuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e d'impiego non sono soggette al proprio controllo. Costituiscono materiale strettamente riservato e confidenziale di proprietà della Barozzi Vernici S.r.l.