

## ANTIFOS

**FONDO ANTIRUGGINE DI R.E. SOVRAVERNICIABILE CON SMALTI SINTETICI - R.E.-NITRORESISTENTE.**

<b>TIPO DI LEGANTE</b>	Alchidico con modifica fenolica
<b>ASPETTO DEL FILM SECCO</b>	Opaco
<b>COLORI DISPONIBILI</b>	Servizio Tintometrico UNISYSTEM
<b>PESO SPECIFICO</b>	1,400 kg/l. +/- 0,05 a 20° C
<b>VISCOSITÀ</b>	22 sec. tazza F8 +/- 2 sec. a 20° C
<b>APPLICAZIONE (5°C ≤ T ≤ 30°C)</b>	Pennello – Spruzzo
<b>DILUIZIONE</b>	Pennello: 5-10% Diluente SINTESOL Spruzzo: 10-15% Diluente NITROSOL
<b>RESA MEDIA INDICATIVA</b>	8-10 mq/lit (6-7 mq/kg per mano a 30-40µ secchi)
<b>ESSICCAZIONE ad aria a 20°C</b>	Al tatto: 20-30 minuti / Totale: 24 ore
<b>SOVRAVERNICIABILE</b>	Dopo 2-3 ore con smalti sintetici. RE o nitro, vernici intumescenti
<b>STABILITÀ AL MAGAZZINAGGIO</b>	1 anno a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati.

## CARATTERISTICHE ED IMPIEGO

Come prima mano, con buon potere anticorrosivo e buon aggrappaggio, su supporti in ferro quali carpenteria e manufatti metallici in genere, veicoli, macchine industriali, utensilerie in genere, ove necessiti una rapida essiccazione e attitudine alla sovraverniciatura con smalti sintetici RE o nitro.

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto in ferro o ghisa deve essere pulito, asciutto, sgrassato ed esente da ruggine e/o calamina.

## AVVERTENZE

Non esporre i materiali verniciati con il fondo alle intemperie.

Applicare il prodotto in condizioni climatiche come sopra indicato. In condizioni non idonee, l'applicazione del prodotto risente negativamente nei tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Il fisiologico deperimento del prodotto o del colore nel tempo, non è indice di non conformità del medesimo.

Conforme al nuovo regolamento europeo C.L.P. in vigore dal 1° Giugno 2015.

*Le informazioni contenute nella presente sono fornite in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative. Barozzi Vernici S.r.l., tuttavia, non si assume alcuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e d'impiego non sono soggette al proprio controllo. Costituiscono materiale strettamente riservato e confidenziale di proprietà della Barozzi Vernici S.r.l..*