



CONTACT PLUS UNIVERSALE

**FONDO DI COLLEGAMENTO UNIVERSALE E UNIFORMANTE (granulometria 0,7 mm)
PER SUPERFICI EDILI E CARTONGESSO.**

TIPO DI LEGANTE	Resina acrilica modificata
ASPETTO DEL FILM SECCO	Opaco, ruvido (granulometria fino a 0,7 mm)
COLORI DISPONIBILI	Bianco, tinteggiabile con coloranti universali
PESO SPECIFICO	1,50 kg/lit +/- 0,02 a 20° C
VISCOSITA' DI FORNITURA	20.000 cps +/- 1000 (A6 V20 BROOKFIELD a 20°)
APPLICAZIONE (5°C ≤ T ≤ 35°C)	Pennello - Rullo
DILUIZIONE	15 - 20% con acqua
RESA MEDIA INDICATIVA	3 - 4 mq/lit per mano
ESSICCAZIONE ad aria a 20 °C	Fuori polvere 30 minuti
SOVRAVERNICIABILE	Dopo 6-8 ore con pitture acriliche, viniliche, silossaniche
CONTENUTO V.O.C.	Inferiore a 40 gr/lit [Direttiva 2004/42/CE: (cat. A/c BA: 40)]
STABILITA' AL MAGAZZINAGGIO	1 anno a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati. Teme il gelo.

CARATTERISTICHE ED IMPIEGO

Può essere impiegato sul cartongesso per donare un aspetto tipo intonaco medio. Uniforma la ruvidità del supporto e consente di mascherare piccoli difetti dell'intonaco dovuti a microcavillature, rappezzi, e parti di vecchie tinteggiature sfogliate dal supporto.

Funziona come "fondo di collegamento" quando si vogliono applicare pitture sintetiche e minerali (SILICATI) su intonaci già pitturati ma brutti da vedere, perché rappezzati o irregolari.

È comunque possibile sovraverniciarlo con le comuni pitture acriliche per esterni (MAGNUM), acrilossilossaniche (IDROSIL) e con pitture per interni (GOLD, TITAN, PLATINUM, ECC.).

Ideale su cartongesso per ottenere l'effetto intonaco civile. Il prodotto diluito deve essere impiegato entro 2-3 giorni.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Supporto NUOVO: il muro deve essere asciutto, pulito e spazzolato.

Applicare una mano di fissativo (PRIMER-SIL o MURACRIL) opportunamente diluito e, a distanza di 6-8 ore, applicare CONTACT PLUS.

Supporto GIÀ VERNICIATO: accertarsi che il muro sia asciutto e pulito. Prevedere eventuale spazzolatura o lavaggio con idropulitrice, al fine di eliminare tutto quanto non ben ancorato.

In presenza di sporco e muffe prevedere idoneo lavaggio con idropulitrice e trattamento con LINDOSTOP. A questo punto procedere come per muro nuovo.

AVVERTENZE

Applicare il prodotto in condizioni climatiche come sopra indicato. In condizioni non idonee, l'applicazione del prodotto risente negativamente nei tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. In condizioni climatiche ottimali l'essiccazione e la reticolazione fisica avviene in circa 7 gg, se in questo lasso di tempo il prodotto subisce dilavamenti, si potrebbero evidenziare colature antiestetiche dall'aspetto traslucido e appiccicoso. Questo fenomeno di natura temporanea, non influisce sulle caratteristiche prestazionali del prodotto e può essere eliminato mediante lavaggio o attendendo successivi eventi piovosi. Intonaci e rappezzi non stagionati possono causare scolorimento, aloni e la comparsa di efflorescenze saline. Il fisiologico deperimento del prodotto o del colore nel tempo, non è indice di non conformità del medesimo.

Conforme al nuovo regolamento europeo C.L.P. in vigore dal 1° Giugno 2015.

Le informazioni contenute nella presente sono fornite in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative. Barozzi Vernici S.r.l., tuttavia, non si assume alcuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e d'impiego non sono soggette al proprio controllo. Costituiscono materiale strettamente riservato e confidenziale di proprietà della Barozzi Vernici S.r.l..