

## **COVERBIT murale**

### **SMALTO ACRILICO ALL'ACQUA PER BASAMENTI E ZOCCOLATURE INTERNE.**

<b>TIPO DI LEGANTE</b>	Acrilico puro al 100% in dispersione acquosa
<b>ASPETTO DEL FILM SECCO</b>	SATINATO 85° = gloss 38 / 60° = gloss 22
<b>COLORI DISPONIBILI</b>	Bianco e Servizio Tintometrico UNISYSTEM
<b>PESO SPECIFICO</b>	1,18 kg/lit +/- 0,02 a 20° C
<b>VISCOSITÀ</b>	8300 cps +/- 1000 (A6 V20 BROOKFIELD a 20° C)
<b>APPLICAZIONE (5°C ≤ T ≤ 30°C)</b>	Pennello – Rullo
<b>DILUIZIONE</b>	10% – 12% con acqua
<b>RESA MEDIA INDICATIVA</b>	8 – 10 mq/lit
<b>ESSICCAZIONE ad aria a 20°C</b>	Fuori polvere: 20–25 minuti / Fuori impronta: 40–50 minuti / Totale: 18–24 ore
<b>SOVRAVERNICIABILE</b>	Dopo 24 ore
<b>CONTENUTO V.O.C.</b>	Inferiore a 40 gr/lit [Direttiva 2004/42/CE: (cat. A/b BA: 100)]
<b>STABILITÀ AL MAGAZZINAGGIO</b>	1 anno a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati. Teme il gelo.

### **CARATTERISTICHE ED IMPIEGO**

Come mano di finitura satinata per la protezione di basamenti e zoccolature murali, quando sia richiesta una facile applicabilità ed un'ottima resistenza al lavaggio con detersivi neutri. Il prodotto è completamente inodore e viene quindi consigliato per l'interno in sostituzione dello smalto sintetico tradizionale. Lo smalto può essere, previa prova, con coloranti universali per ottenere tinte pastello.

Il prodotto diluito deve essere impiegato entro 2-3 giorni.

### **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**

Supporto NUOVO: il supporto deve essere asciutto, e spazzolato rasare con STUCCOBEN, carteggiare, applicare una mano di fondo acrilico MURACRIL e finire con una o due mani di COVERBIT murale.

Supporto GIÀ PITTURATO CON IDROPITTURE LAVABILI (tempera e semilavabili escluse): lavare la superficie con acqua e detersivi per eliminare ogni traccia di sporco e di unto. Lasciare asciugare ed applicare una mano di MURACRIL opportunamente diluiti e finire con una o due mani di COVERBIT murale. In presenza di muffe prevedere idoneo trattamento con LINDOFIX.

### **AVVERTENZE**

Applicare il prodotto in condizioni climatiche come sopra indicato. In condizioni non idonee, l'applicazione del prodotto risente negativamente nei tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. In condizioni climatiche ottimali l'essiccazione e la reticolazione fisica avviene in circa 7 gg, se in questo lasso di tempo il prodotto subisce dilavamenti, si potrebbero evidenziare colature antiestetiche dall'aspetto traslucido e appiccicoso. Questo fenomeno di natura temporanea, non influisce sulle caratteristiche prestazionali del prodotto e può essere eliminato mediante lavaggio o attendendo successivi eventi piovosi. Il fisiologico deperimento del prodotto o del colore nel tempo, non è indice di non conformità del medesimo.

Conforme al nuovo regolamento europeo C.L.P. in vigore dal 1° Giugno 2015.

*Le informazioni contenute nella presente sono fornite in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative. Barozzi Vernici S.r.l., tuttavia, non si assume alcuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e d'impiego non sono soggette al proprio controllo. Costituiscono materiale strettamente riservato e confidenziale di proprietà della Barozzi Vernici S.r.l.*