

HILTOMAR

SMALTO SINTETICO UNIVERSALE PER ESTERNI ED INTERNI.

TIPO DI LEGANTE	Resine gliceroftaliche modificate
ASPETTO DEL FILM SECCO	Brillante – gloss 85 / Satinato – gloss 20
COLORI DISPONIBILI	Bianco e tinte di cartella
PESO SPECIFICO	1,24 kg/lit +/- 0,05 a 20° C
VISCOSITÀ	23 secondi tazza F8 +/- 2 secondi a 20° C
APPLICAZIONE (5°C ≤ T ≤ 30°C)	Pennello – Rullo – Spruzzo
DILUIZIONE	3 – 10% con diluente SINTESOL
RESA MEDIA INDICATIVA	10 – 12 mq/lit
ESSICCAZIONE ad aria a 20°C	Fuori polvere 90–120 minuti Fuori impronta 5–6 ore In profondità 24–36 ore Indurimento totale dopo 8gg
SOVRAVERNICIABILE	Dopo 24 ore
CONTENUTO V.O.C.	Inferiore a 300 gr/lit [Direttiva 2004/42/CE: (cat. A/d BS: 300)]
STABILITÀ AL MAGAZZINAGGIO	1 anno a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati. Conservare al riparo dai raggi solari e dagli agenti atmosferici.

CARATTERISTICHE ED IMPIEGO

Ideale per la protezione degli infissi sia in legno che in ferro. Applicato su fondi opportunamente preparati, protegge i manufatti anche se esposti alle intemperie per lunghissimo tempo, conservando una buona brillantezza. Per evitare colature e raggrinzamenti, applicare a spruzzo o a pennello 2 strati sottili di HILTOMAR intervallati da 24 ore.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

LEGNO: il legno nuovo deve essere preventivamente trattato con fondo SIVIOPAC.

SUPPORTO GIÀ VERNICIATO: qualora la pittura non risultasse ben ancorata, dopo completa asportazione della stessa, eseguire il trattamento previsto per legno nuovo. Se invece la pittura preesistente fosse ben ancorata, è sufficiente un'accurata carteggiatura.

FERRO: il supporto deve essere pulito, sgrassato e asciutto. La preparazione del fondo si effettua, dopo asportazione di eventuale ruggine e/o calamina, con 1-2 strati di antiruggine SIVIFER o ANTIFOS.

AVVERTENZE

Applicare il prodotto in condizioni climatiche come sopra indicato. In condizioni non idonee, l'applicazione del prodotto risente negativamente nei tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Il fisiologico deperimento del prodotto o del colore nel tempo, non è indice di non conformità del medesimo.

Conforme al nuovo regolamento europeo C.L.P. in vigore dal 1° Giugno 2015.

Le informazioni contenute nella presente sono fornite in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative. Barozzi Vernici S.r.l., tuttavia, non si assume alcuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e d'impiego non sono soggette al proprio controllo. Costituiscono materiale strettamente riservato e confidenziale di proprietà della Barozzi Vernici S.r.l.