



## **IDROFLATting U.V.**

**VERNICE PROTETTIVA TRASPARENTE ALL'ACQUA, IDROREPELENTE, NUOVA FORMULA AUTORETICOLANTE.**

<b>TIPO DI LEGANTE</b>	Acrilico puro al 100%
<b>ASPETTO DEL FILM SECCO</b>	Lucido o satinato
<b>COLORI DISPONIBILI</b>	Trasparente lucido e trasparente satinato
<b>PESO SPECIFICO</b>	1,020 kg/lit +/- 0,02 a 20° C
<b>VISCOSITÀ</b>	LUCIDO – 32 secondi tazza F4 +/- 3 secondi a 20° C SATINATO – 30 secondi tazza F4 +/- 3 secondi a 20° C
<b>APPLICAZIONE (5°C ≤ T ≤ 30°C)</b>	Pennello secondo le venature del legno – Spruzzo
<b>DILUIZIONE</b>	Pronto all'uso – diluibile 5-10 % con acqua
<b>RESA MEDIA INDICATIVA</b>	12 – 14 mq/lit
<b>ESSICCAZIONE ad aria a 20°C</b>	Fuori polvere: 20 minuti / Al tatto: 1-2 ore / In profondità: 24 ore
<b>SOVRAVERNICIABILE</b>	Dopo 24 ore
<b>CONTENUTO V.O.C.</b>	Inferiore a 130 gr/lit [Direttiva 2004/42/CE: (cat. A/e BA:130)]
<b>STABILITÀ AL MAGAZZINAGGIO</b>	1 anno a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati. Teme il gelo.

### **CARATTERISTICHE ED IMPIEGO**

IDROFLATting è il prodotto di nuova concezione per la protezione del legno. E' possibile utilizzarlo anche come vernice trasparente protettiva su muri verticali interni, precedentemente trattati con idropitture lavabili. Caratteristica peculiare è l'eccezionale elasticità della sua pellicola che rende praticamente "la vernice non sfogliante" e non permette alla pioggia e agli agenti atmosferici di penetrare nel legno. Contiene particolari additivi per l'assorbimento degli U.V. (raggi ultravioletti) che impediscono il deterioramento delle fibre del legno. IDROFLATting è particolarmente resistente alle intemperie; l'assoluta idrorepellenza all'acqua e la permeabilità al vapore acqueo, fanno di IDROFLATting la vernice ideale per la protezione del legno all'esterno.

Il prodotto diluito deve essere impiegato entro 2-3 giorni.

### **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**

**VERNICIATURA TRASPARENTE PER LEGNO INTERNO O ESTERNO:** applicare una prima imprimitura di IDROFLATting, diluibile con acqua fino al 10%, a pennello, rullo o spruzzo; carteggiare leggermente con carta a grana fine, applicare 2 mani di IDROFLATting pura o leggermente diluita con acqua.

**FINITURA TRASPARENTE PER LEGNO GIÀ TRATTATO CON IMPREGNANTE O VERNICI A SOLVENTE:** carteggiare leggermente con carta a grana fine; applicare 2 mani di IDROFLATting pura o leggermente diluita con acqua.

### **AVVERTENZE**

Applicare il prodotto in condizioni climatiche come sopra indicato. In condizioni non idonee, l'applicazione del prodotto risente negativamente nei tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. In condizioni climatiche ottimali l'essiccazione e la reticolazione fisica avviene in circa 7 gg, se in questo lasso di tempo il prodotto subisce dilavamenti, si potrebbero evidenziare colature antiestetiche dall'aspetto traslucido e appiccicoso. Questo fenomeno di natura temporanea, non influisce sulle caratteristiche prestazionali del prodotto e può essere eliminato mediante lavaggio o attendendo successivi eventi piovosi. Il fisiologico deperimento del prodotto o del colore nel tempo, non è indice di non conformità del medesimo.

Conforme al nuovo regolamento europeo C.L.P. in vigore dal 1° Giugno 2015.

*Le informazioni contenute nella presente sono fornite in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative. Barozzi Vernici S.r.l., tuttavia, non si assume alcuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e d'impiego non sono soggette al proprio controllo. Costituiscono materiale strettamente riservato e confidenziale di proprietà della Barozzi Vernici S.r.l.*

