



## **L'ALTROSMALTO LUCIDO**

**SMALTO ACRILICO ALL'ACQUA INODORE, PER FINITURE BRILLANTI INTERNE ED ESTERNE.**

<b>TIPO DI LEGANTE</b>	Acrilico puro al 100% in dispersione acquosa
<b>ASPETTO DEL FILM SECCO</b>	LUCIDO 85° = gloss 102 / 60° = gloss 86
<b>COLORI DISPONIBILI</b>	Bianco e tinte di cartella + servizio tintometrico UNISYSTEM
<b>PESO SPECIFICO</b>	1,22 kg/lt +/- 0,05 a 20° C
<b>VISCOSITÀ</b>	50 secondi tazza F8 +/- 3 secondi a 20°C 4600 cps +/- 200 (A6 V20 BROOKFIELD a 20° C)
<b>APPLICAZIONE (5°C ≤ T ≤ 30°C)</b>	Pennello – Rullo – Spruzzo
<b>DILUIZIONE</b>	Max. 5% con acqua
<b>RESA MEDIA INDICATIVA</b>	10 - 12 mq/lt per mano
<b>ESSICCAZIONE ad aria a 20°C</b>	Fuori polvere: 20-25 minuti / Fuori impronta: 40-50 minuti / Totale: 18-24 ore
<b>SOVRAVERNICIABILE</b>	Dopo 24 ore
<b>CONTENUTO V.O.C.</b>	Inferiore a 40 gr/lt [Direttiva 2004/42/CE: (cat. A/b BA: 100)]
<b>STABILITÀ AL MAGAZZINAGGIO</b>	1 anno a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati. Teme il gelo.

### **CARATTERISTICHE ED IMPIEGO**

Come mano di finitura brillante ad elevata distensione e pennellabilità, per la protezione di infissi o manufatti in ferro o legno, quando sia richiesta una facile applicabilità ed un'ottima ritenzione della brillantezza.

Ideale per la realizzazione di zoccolature all'interno di ambienti pubblici, scuole, mense, ospedali.

Perfettamente lavabile e pulibile con detergenti diluiti e attrezzature non abrasive.

Il prodotto è completamente inodore e viene quindi consigliato per l'interno in sostituzione dello smalto sintetico tradizionale. Si possono ottenere tinte pastello utilizzando coloranti acrilici o universali, previa prova di compatibilità. Il prodotto diluito deve essere impiegato entro 2-3 giorni.

### **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**

**LEGNO:** Il legno nuovo deve essere perfettamente asciutto e trattato con fondo idoneo tipo IDROPRIMER o SIVIOPAC; per una perfetta finitura è consigliabile carteggiare fra una mano e l'altra. Se il legno è già verniciato, assicurarsi del perfetto ancoraggio della pittura preesistente, carteggiare accuratamente ed applicare due mani di L'ALTROSMALTO.

**FERRO:** Il supporto in ferro non verniciato deve essere perfettamente pulito, asciutto, sgrassato, esente da ruggine e/o calamina e trattato con idonea antiruggine tipo IDROPRIMER o ANTIFOS.

**MURATURA.** Il supporto deve essere asciutto, spazzolato ed isolato con una mano di isolante all'acqua tipo MURACRIL. Se il muro è già verniciato, assicurarsi del perfetto ancoraggio della pittura preesistente e procedere come sopra. In presenza di muffe prevedere idoneo trattamento con LINDOFIX.

### **AVVERTENZE**

Applicare il prodotto in condizioni climatiche come sopra indicato. In condizioni non idonee, l'applicazione del prodotto risente negativamente nei tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. In condizioni climatiche ottimali l'essiccazione e la reticolazione fisica avviene in circa 7 gg, se in questo lasso di tempo il prodotto subisce dilavamenti, si potrebbero evidenziare colature antiestetiche dall'aspetto traslucido e appiccicoso. Questo fenomeno di natura temporanea, non influisce sulle caratteristiche prestazionali del prodotto e può essere eliminato mediante lavaggio o attendendo successivi eventi piovosi.

Il fisiologico deperimento del prodotto o del colore nel tempo, non è indice di non conformità del medesimo.

Conforme al nuovo regolamento europeo C.L.P. in vigore dal 1° Giugno 2015.

*Le informazioni contenute nella presente sono fornite in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative. Barozzi Vernici S.r.l., tuttavia, non si assume alcuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e d'impiego non sono soggette al proprio controllo. Costituiscono materiale strettamente riservato e confidenziale di proprietà della Barozzi Vernici S.r.l..*

