



## LINDO-KILL

**IDROPITTURA LAVABILE ED IGIENIZZANTE CON PRINCIPI ATTIVI ANTIMUFFA PER AMBIENTI INTERNI DIFFICILI.**

<b>TIPO DI LEGANTE</b>	Resina acrilica pura
<b>ASPETTO DEL FILM SECCO</b>	Opaco
<b>RESISTENZA ALLA SPAZZOLATURA</b>	CLASSE 1 [UNI EN ISO 11998:2006]
<b>COLORI DISPONIBILI</b>	Bianco
<b>PESO SPECIFICO</b>	1,66 kg/lt +/- 0,05 a 20° C
<b>VISCOSITA'</b>	18.000 cps +/- 2000 (A6 V20 BROOKFIELD a 20° C)
<b>APPLICAZIONE (5°C ≤ T ≤ 35°C)</b>	Pennello - Rullo - Spruzzo
<b>DILUIZIONE</b>	Fino al 30 % con acqua
<b>RESA MEDIA INDICATIVA</b>	8 - 9 mq/lt
<b>ESSICCAZIONE ad aria a 20 °C</b>	Fuori polvere: 30 minuti / Secco in superficie: 2 ore / In profondità: 24 ore
<b>SOVRAVERNICIABILE</b>	Dopo 4 - 5 ore
<b>CONTENUTO V.O.C.</b>	Inferiore a 30 gr/lt [Direttiva 2004/42/CE:(cat. A/a BA: 30)]
<b>STABILITA' AL MAGAZZINAGGIO</b>	1 anno a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati. Teme il gelo.

### CARATTERISTICHE ED IMPIEGO

Idropittura lavabile per la protezione antimuffa di pareti interne particolarmente difficili (caseifici, fabbriche alimentari, stierie, cantine, lavanderie, bagni, ecc.). È certificata come pittura resistente all'attacco fungino.

La classificazione della pittura in funzione alla perdita di spessore è stata eseguita secondo la norma UNI EN ISO 11998:2006 "Determinazione della resistenza allo strofinamento ad umido e della pulibilità", relativa alla norma quadro UNI EN 13300:2002 [Il report 470/L del 11.10.2019 eseguito da GFC Chimica s.r.l. è disponibile su richiesta].

Il prodotto diluito deve essere impiegato entro 2-3 giorni.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Supporto NUOVO: applicare eventuale fissativo MURACRIL oppure NANOFIX opportunamente diluito.

Supporto GIÀ VERNICIATO: lavare il supporto con LINDOFIX, 1 o 2 volte secondo il bisogno, a distanza di 24 ore l'una dall'altra, eliminare tutte le particelle non perfettamente aderite, stuccate se necessario, isolare con fissativo MURACRIL opportunamente diluito, quindi procedere all'applicazione di due mani di LINDO-KILL.

### AVVERTENZE

Applicare il prodotto in condizioni climatiche come sopra indicato. In condizioni non idonee, l'applicazione del prodotto risente negativamente nei tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Intonaci e rappezzati non stagionati possono causare scolorimento, aloni e la comparsa di efflorescenze saline. Il fisiologico deperimento del prodotto o del colore nel tempo, non è indice di non conformità del medesimo.

Conforme al nuovo regolamento europeo C.L.P. in vigore dal 1° Giugno 2015.

*Le informazioni contenute nella presente sono fornite in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative. Barozzi Vernici S.r.l., tuttavia, non si assume alcuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e d'impiego non sono soggette al proprio controllo. Costituiscono materiale strettamente riservato e confidenziale di proprietà della Barozzi Vernici S.r.l..*