

NUOVO GALVANT

SMALTO SATINATO DI FONDO E FINITURA ANTICORROSIVA PER FERRO, SPECIALE PER SUPPORTI ZINCATI, FERROSI E PVC.

TIPO DI LEGANTE	Acrilico a solvente modificato	
ASPETTO DEL FILM SECCO	Satinato – gloss 15 +/- 5	
COLORI DISPONIBILI	Servizio Tintometrico UNISYSTEM	
PESO SPECIFICO	1,18 kg/lit +/- 0,05 a 20° C	
VISCOSITÀ	14 secondi tazza F8 +/- 2 secondi 20° C	
APPLICAZIONE (5°C ≤ T ≤ 30°C)	Pennello – Rullo – Spruzzo	
DILUIZIONE	Pennello: 3-5% Diluente SINTESOL Spruzzo: 10-15% Diluente SINTESOL	
RESA MEDIA INDICATIVA	8 – 10 mq/kg per mano (40μ)	
ESSICCAZIONE ad aria a 20°C	Fuori polvere	30 minuti
	Fuori tatto	2 ore
	In profondità	16 ore
SOVRAVERNICIABILE	Dopo 24 ore	
CONTENUTO V.O.C.	Inferiore a 500 gr/lit [Direttiva 2004/42/CE: (cat. A/i BS: 500)]	
STABILITÀ AL MAGAZZINAGGIO	1 anno a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati.	

CARATTERISTICHE ED IMPIEGO

Come mano di fondo e finitura ad effetto satinato per supporti zincati o di qualsiasi materiale ferroso esposto a condizioni climatiche particolarmente aggressive. Sono consigliabili 2 mani di prodotto. Come mano intermedia di sottofondo quando si richiedono cicli di verniciatura particolari. È sovraverniciabile dopo 24 ore dall'applicazione con qualsiasi prodotto monocomponente essiccante all'aria.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

SUPPORTI ZINCATI: puliti, asciutti, sgrassati e pretrattati con DECAZIN.

MATERIALI FERROSI: puliti, asciutti, sgrassati, esenti da ruggine e/o calamina.

Il NUOVO GALVANT può essere applicato direttamente sul ferro, senza la mano di antiruggine, rispettando sempre i criteri di preparazione.

AVVERTENZE

Applicare il prodotto in condizioni climatiche come sopra indicato. In condizioni non idonee, l'applicazione del prodotto risente negativamente nei tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Il fisiologico deperimento del prodotto o del colore nel tempo, non è indice di non conformità del medesimo.

Conforme al nuovo regolamento europeo C.L.P. in vigore dal 1° Giugno 2015.

Le informazioni contenute nella presente sono fornite in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative. Barozzi Vernici S.r.l., tuttavia, non si assume alcuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e d'impiego non sono soggette al proprio controllo. Costituiscono materiale strettamente riservato e confidenziale di proprietà della Barozzi Vernici S.r.l..