



RADIATOR

FONDO FINITURA PER TERMOSIFONI IN ACCIAIO, GHISA ALLUMINIO, ASPETTO SATINATO, BUONA ADESIONE, NON INGIALLENTE.

TIPO DI LEGANTE	Acrilico puro modificato
ASPETTO DEL FILM SECCO	Satinato
COLORI DISPONIBILI	Bianco
PESO SPECIFICO	1,20 kg/lit +/- 0,02 a 20° C
VISCOSITÀ	5.100 cps +/- 100 (A6 V20 BROOKFIELD a 20° C)
APPLICAZIONE (5°C ≤ T ≤ 30°C)	Pennello – Rullo – Spruzzo
DILUIZIONE	10% per applicazione a rullo; 15% per applicazione a pennello; 20% per applicazione a spruzzo
RESA MEDIA INDICATIVA	7 - 8 mq/lit (5 - 6 mq/Kg) per mano
ESSICCAZIONE ad aria a 20°C	Fuori polvere: 60 minuti / Al tatto: 2-3 minuti / In profondità: 24 ore
SOVRAVERNICIABILE	Dopo 24 ore con smalti sintetici. Dopo 5-8 ore con smalti all'acqua.
CONTENUTO V.O.C.	Inferiore a 140 gr/lit [Direttiva 2004/42/CE: (cat. A/i BA:140)]
STABILITÀ AL MAGAZZINAGGIO	1 anno a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati. Teme il gelo.

CARATTERISTICHE ED IMPIEGO

Trova impiego come fondo finitura di termosifoni in ferro, ghisa, alluminio, ecc.

Aspetto satinato, buona adesione, poco ingiallente.

Il prodotto diluito deve essere impiegato entro 2-3 giorni.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto in ferro/ghisa deve essere perfettamente pulito, asciutto, sgrassato, ed esente da ruggine o calamina. Eventuali tracce di ruggine o colori sfoglianti devono essere eliminate. Se trattasi di vecchi termosifoni già pitturati prevedere una carteggiatura con carta abrasiva al fine di migliorare l'adesione, per poi procedere con l'applicazione diretta a 2 mani a distanza di 4-6 ore l'una dall'altra.

AVVERTENZE

Applicare il prodotto in condizioni climatiche come sopra indicato. In condizioni non idonee, l'applicazione del prodotto risente negativamente nei tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Il fisiologico deperimento del prodotto o del colore nel tempo, non è indice di non conformità del medesimo.

Conforme al nuovo regolamento europeo C.L.P. in vigore dal 1° Giugno 2015.

Le informazioni contenute nella presente sono fornite in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative. Barozzi Vernici S.r.l., tuttavia, non si assume alcuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e d'impiego non sono soggette al proprio controllo. Costituiscono materiale strettamente riservato e confidenziale di proprietà della Barozzi Vernici S.r.l..

