



## **REGENT**

**VERNICE URETANICA FINISSIMA, MONOCOMPONENTE PER ESTERNO E PER FINITURE DI LEGNI PREGIATI.**

<b>TIPO DI LEGANTE</b>	Alchidico a modificazione uretanica
<b>ASPETTO DEL FILM SECCO</b>	Lucido e Satinato
<b>COLORI DISPONIBILI</b>	Trasparente
<b>PESO SPECIFICO</b>	0,92 kg/lit +/- 0,05 a 20° C
<b>VISCOSITÀ</b>	20 secondi tazza F8 +/- 2 secondi a 20° C
<b>APPLICAZIONE (5°C ≤ T ≤ 30°C)</b>	Pennello – Spruzzo
<b>DILUIZIONE</b>	Pennello: 3% – 5% con SINTESOL Spruzzo: 5% – 10% con SINTESOL
<b>RESA MEDIA INDICATIVA</b>	12 – 14 mq/lit
<b>ESSICCAZIONE ad aria a 20°C</b>	Fuori polvere 3 ore Al tatto 6-8 ore Totale 36-48 ore Carteggiabile 48-72 ore
<b>SOVRAVERNICIABILE</b>	Dopo 48 ore
<b>CONTENUTO V.O.C.</b>	Inferiore a 400 gr/lit [Direttiva 2004/42/CE: (cat. A/e BS: 400)]
<b>STABILITÀ AL MAGAZZINAGGIO</b>	1 anno a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati.

### **CARATTERISTICHE ED IMPIEGO**

Come mano di finitura pregiata trasparente e brillante per supporti in legno, atta a resistere all'esterno anche in atmosfera marina. Per una migliore finitura si consiglia di carteggiare fra una mano e la successiva. Ideale per la protezione di porte, finestre, serramenti interni, travature.

### **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**

Il supporto deve essere pulito e asciutto; per una migliore resistenza all'esterno si consiglia una preventiva mano di MICOTEX LEGNO trasparente o colorato. In caso di legno infestato da tarli e/o muffe, prevedere idoneo trattamento con soluzione antitarlo.

### **AVVERTENZE**

Applicare il prodotto in condizioni climatiche come sopra indicato. In condizioni non idonee, l'applicazione del prodotto risente negativamente nei tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Il fisiologico deperimento del prodotto o del colore nel tempo, non è indice di non conformità del medesimo.

Conforme al nuovo regolamento europeo C.L.P. in vigore dal 1° Giugno 2015.

*Le informazioni contenute nella presente sono fornite in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative. Barozzi Vernici S.r.l., tuttavia, non si assume alcuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e d'impiego non sono soggette al proprio controllo. Costituiscono materiale strettamente riservato e confidenziale di proprietà della Barozzi Vernici S.r.l..*

