

SIVIFER

ANTIRUGGINE GLICEROFTALICA FINE A BASE DI PIGMENTI ANTICORROSIVI SOVRAVERNICIABILE CON SMALTI SINTETICI.

TIPO DI LEGANTE	Resina gliceroftalica
ASPETTO DEL FILM SECCO	Opaco
COLORI DISPONIBILI	Grigio – Rosso ossido
PESO SPECIFICO	1,65 kg/lt +/- 0,05 a 20° C
VISCOSITÀ	35 secondi tazza F8 +/- 2 a 20° C
APPLICAZIONE (5°C ≤ T ≤ 30°C)	Pennello – Spruzzo
DILUIZIONE	Pennello: 5-10% Diluente SINTESOL Spruzzo: 10-15% Diluente NITROSOL
RESA MEDIA INDICATIVA	6 – 8 mq/lt per mano a 30μ secchi
ESSICCAZIONE ad aria a 20°C	Fuori polvere: 20–30 minuti / Al tatto: 4-6 ore / Totale: 24 ore
SOVRAVERNICIABILE	Dopo 24 ore
CONTENUTO V.O.C.	Inferiore a 350 gr/lt [Direttiva 2004/42/CE: (cat. A/g BS: 350)]
STABILITA' AL MAGAZZINAGGIO	1 anno a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati. Conservare al riparo dai raggi solari e dagli agenti atmosferici.

CARATTERISTICHE ED IMPIEGO

Trova impiego come mano di fondo, con discreto potere anticorrosivo e buon ancoraggio, per supporti ferrosi, è sovraverniciabile con smalti sintetici ed oleosintetici a pennello. Non adatta per lavori di carpenteria industriale.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto in FERRO deve essere perfettamente pulito, sgrassato, asciutto ed esente da ruggine e/o calamina.

Il supporto GIÀ VERNICIATO deve essere in buono stato, eliminando eventuali parti non adese e rimuovendo le parti arrugginite tramite raschiatura.

AVVERTENZE

Applicare il prodotto in condizioni climatiche come sopra indicato. In condizioni non idonee, l'applicazione del prodotto risente negativamente nei tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Il fisiologico deperimento del prodotto o del colore nel tempo, non è indice di non conformità del medesimo.

Conforme al nuovo regolamento europeo C.L.P. in vigore dal 1° Giugno 2015.

Le informazioni contenute nella presente sono fornite in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative. Barozzi Vernici S.r.l., tuttavia, non si assume alcuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e d'impiego non sono soggette al proprio controllo. Costituiscono materiale strettamente riservato e confidenziale di proprietà della Barozzi Vernici S.r.l..