

**SIVIOPAC**

PITTURA DI FONDO OPACA, CEMENTANTE PER LEGNO E MURI, OTTIMA CARTEGGIABILITÀ.

TIPO DI LEGANTE	Resine alchidiche ad alto tenore d'olio
ASPETTO DEL FILM SECCO	Opaco
COLORI DISPONIBILI	Bianco
PESO SPECIFICO	1,70 kg/lit +/- 0,05 a 20° C
VISCOSITÀ	22 secondi tazza F8 +/- 2 secondi a 20° C
APPLICAZIONE (5°C ≤ T ≤ 30°C)	Pennello – Rullo – Spruzzo
DILUIZIONE	3 – 5% con diluente SINTESOL
RESA MEDIA INDICATIVA	10 – 12 mq/lit per mano
ESSICCAZIONE ad aria a 20°C	Fuori polvere: 1 ora / Al tatto: 4 ore / In profondità: 12–24 ore
SOVRAVERNICIABILE	Dopo 24 ore
CONTENUTO V.O.C.	Inferiore a 500 gr/lit [Direttiva 2004/42/CE: (cat. A/i BS: 500)]
STABILITÀ AL MAGAZZINAGGIO	1 anno a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati. Conservare al riparo dai raggi solari e dagli agenti atmosferici.

CARATTERISTICHE ED IMPIEGO

Particolarmente adatto per la preparazione di manufatti in legno e superfici murali per l'alto potere riempitivo, l'elevata elasticità, la buona essiccazione e l'ottima carteggiabilità.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici da pitturare devono essere asciutte, pulite ed esenti da vernici vecchie non aderenti.

AVVERTENZE

Applicare il prodotto in condizioni climatiche come sopra indicato. In condizioni non idonee, l'applicazione del prodotto risente negativamente nei tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Il fisiologico deperimento del prodotto o del colore nel tempo, non è indice di non conformità del medesimo.

Conforme al nuovo regolamento europeo C.L.P. in vigore dal 1° Giugno 2015.

Le informazioni contenute nella presente sono fornite in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative. Barozzi Vernici S.r.l., tuttavia, non si assume alcuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e d'impiego non sono soggette al proprio controllo. Costituiscono materiale strettamente riservato e confidenziale di proprietà della Barozzi Vernici S.r.l..

