

SOTTOMANO

FONDO PIGMENTATO LISCIO PER SUPERFICI MURALI INTERNE ED ESTERNE.

TIPO DI LEGANTE	Acrilico modificato in emulsione acquosa
ASPETTO DEL FILM SECCO	Opaco, liscio, vellutato
COLORI DISPONIBILI	Bianco e Servizio Tintometrico UNISYSTEM
PESO SPECIFICO	1,40 kg/lt +/- 0,03 a 20° C
VISCOSITA'	9000 cps +/- 500 (A6 V20 BROOKFIELD a 20° C)
APPLICAZIONE (5°C ≤ T ≤ 35°C)	Pennello - Rullo - Spruzzo
DILUIZIONE	Massimo al 20 % con acqua
RESA MEDIA INDICATIVA	6 - 7 mq/lt per mano
ESSICCAZIONE ad aria a 20 °C	Fuori polvere: 20 minuti / Al tatto: 40-60 minuti / In profondità: 3-4 ore
SOVRAVERNICIABILE	Dopo 4 ore
CONTENUTO V.O.C.	Inferiore a 20 gr/lt [Direttiva 2004/42/CE: (cat. A/i BA: 140)]
STABILITA' AL MAGAZZINAGGIO	1 anno a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati. Teme il gelo.

CARATTERISTICHE ED IMPIEGO

Trova impiego in edilizia come fondo pigmentato liscio per pareti verticali interne ed esterne, con elevata opacità, ottima copertura e buona traspirabilità. È ideale come sottofondo bianco o colorato per finiture con colori intensi o per ottimizzare la copertura in cicli di verniciatura acrilici e vinilici sia interni che esterni.

Il prodotto diluito deve essere impiegato entro 2-3 giorni. Colorabile con coloranti universali tipo UNYSYSTEM.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Supporto NUOVO (intonaco, gesso, cartongesso): deve essere sufficientemente stagionato e bene asciutto, privo di impurità di qualsiasi tipo, compresa la sabbia non bene aderente.

Supporto GIÀ VERNICIATO (tempera, traspirante, calce): asportare le precedenti pitture in via di distacco, mediante raschiature e spazzolatura. Per supporti sani e ben coesi, è possibile applicare direttamente SOTTOMANO, diluito fino al 20% con acqua. Per supporti fortemente sfarinanti si consiglia l'applicazione di una mano di fissativo NANOFIX e successivamente l'applicazione del fondo pigmentato SOTTOMANO.

In presenza di muffa, su pareti interne, prevedere idoneo trattamento con LINDOFIX, mentre su pareti esterne, con alghe, utilizzare LINDOSTOP.

AVVERTENZE

Applicare il prodotto in condizioni climatiche come sopra indicato. In condizioni non idonee, l'applicazione del prodotto risente negativamente nei tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Intonaci e rappezzi non stagionati possono causare scolorimento, aloni e la comparsa di efflorescenze saline. Il fisiologico deperimento del prodotto o del colore nel tempo, non è indice di non conformità del medesimo.

Conforme al nuovo regolamento europeo C.L.P. in vigore dal 1° Giugno 2015.

Le informazioni contenute nella presente sono fornite in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative. Barozzi Vernici S.r.l., tuttavia, non si assume alcuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e d'impiego non sono soggette al proprio controllo. Costituiscono materiale strettamente riservato e confidenziale di proprietà della Barozzi Vernici S.r.l..