

## UNIX 200

**PRIMER INTERMEDIO MINERALE RIEMPITIVO IDEALE PER LE FINITURE VINILICHE, ACRILICHE E ACRILSILLOSANICHE.**

<b>TIPO DI LEGANTE</b>	Resina acrilica modificata
<b>ASPETTO DEL FILM SECCO</b>	Opaco, leggermente ruvido (granulometria fino a 200 µm)
<b>COLORI DISPONIBILI</b>	Bianco e Servizio Tintometro UNISYSTEM
<b>PESO SPECIFICO</b>	1,56 kg/lit +/- 0,02 a 20° C
<b>VISCOSITA'</b>	21.000 cps +/- 2000 (A6 V20 BROOKFIELD a 20° C)
<b>APPLICAZIONE (5°C ≤ T ≤ 35°C)</b>	Pennello – Rullo
<b>DILUIZIONE</b>	15 – 20 % con acqua
<b>RESA MEDIA INDICATIVA</b>	6 - 7 mq/lit per mano
<b>ESSICCAZIONE ad aria a 20 °C</b>	Fuori polvere: 30 minuti
<b>SOVRAVERNICIABILE</b>	Dopo 6 - 8 ore con pitture acriliche, viniliche, silossaniche e rivestimenti a spessore
<b>CONTENUTO V.O.C.</b>	Inferiore a 40 gr/lit [Direttiva 2004/42/CE: (cat. A/c BA: 40)]
<b>STABILITA' AL MAGAZZINAGGIO</b>	1 anno a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati. Teme il gelo.

### CARATTERISTICHE ED IMPIEGO

Primer intermedio minerale riempitivo ideale per le finiture viniliche, acriliche e acril-silossaniche. Ottimale come mano di fondo colorato per i rivestimenti plastici tipo ns. INTOCAP e INTOSIL.

Funziona come “fondo di collegamento” fine quando si vogliono applicare pitture sintetiche su intonaci già pitturati o come prima mano pigmentata per migliorare la copertura ed unificare l’assorbimento del supporto.

È comunque possibile sovraverniciarlo con le comuni pitture acriliche per esterni (MAGNUM riempitivo) e con pitture per interni (GOLD e PLATINUM). Il prodotto è applicabile anche su cartongesso preventivamente preparato.

Il prodotto diluito deve essere impiegato entro 2-3 giorni.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Supporto NUOVO: il muro deve essere asciutto, pulito e spazzolato. Applicare direttamente il prodotto diluito.

Supporto SFARINANTE: spazzolare e applicare una mano di fissativo (NANOFIX o MURACRIL) opportunamente diluito e, a distanza di 5 - 6 ore, applicare UNIX 200.

Supporto GIÀ VERNICIATO: accertarsi che il muro sia asciutto e pulito. Prevedere eventuale spazzolatura o lavaggio con idropulitrice, al fine di eliminare tutto quanto non ben ancorato.

In presenza di sporco e muffe prevedere lavaggio con idropulitrice e idoneo trattamento con LINDOSTOP. A questo punto procedere come per muro nuovo.

### AVVERTENZE

Applicare il prodotto in condizioni climatiche come sopra indicato. In condizioni non idonee, l’applicazione del prodotto risente negativamente nei tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. In condizioni climatiche ottimali l’essiccazione e la reticolazione fisica avviene in circa 7 gg, se in questo lasso di tempo il prodotto subisce dilavamenti, si potrebbero evidenziare colature antiestetiche dall’aspetto traslucido e appiccicoso. Questo fenomeno di natura temporanea, non influisce sulle caratteristiche prestazionali del prodotto e può essere eliminato mediante lavaggio o attendendo successivi eventi piovosi. Intonaci e rappezzi non stagionati possono causare scolorimento, aloni e la comparsa di efflorescenze saline. Il fisiologico deperimento del prodotto o del colore nel tempo, non è indice di non conformità del medesimo.

Conforme al nuovo regolamento europeo C.L.P. in vigore dal 1° Giugno 2015.

*Le informazioni contenute nella presente sono fornite in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative. Barozzi Vernici S.r.l., tuttavia, non si assume alcuna responsabilità poiché le condizioni d’uso e d’impiego non sono soggette al proprio controllo. Costituiscono materiale strettamente riservato e confidenziale di proprietà della Barozzi Vernici S.r.l.*