

**LAVABILI AL QUARZO**

Scheda Tecnica Cod. 182 Rif. 2103

MAGNUM 5 STELLE riempitivo**SUPERIDROPITTURA ACRILICA AL QUARZO, ALGHICIDA PER ESTERNI, MEDIAMENTE ELASTICA DI GRANDE COPERTURA E RESA.**

TIPO DI LEGANTE	Acrilico puro modificato
ASPETTO DEL FILM SECCO	Opaco, ruvido
COLORI DISPONIBILI	Bianco e Servizio Tintometrico UNISYSTEM
PESO SPECIFICO	1,50 kg/lit +/- 0,05 a 20° C
VISCOSITA'	14.000/ cps +/- 2000 (A6 V20 BROOKFIELD a 20° C)
APPLICAZIONE (5°C ≤ T ≤ 35°C)	Pennello – Rullo
DILUIZIONE	Pennello: 20% con acqua / Rullo: 15 – 20 % con acqua
RESA MEDIA INDICATIVA	7 - 8 mq/lit per mano
ESSICCAZIONE ad aria a 20 °C	Fuori polvere: 5 minuti / Al tatto: 10 – 15 minuti /In profondità: 2 – 4 ore
SOVRAVERNICIABILE	Dopo 4-6 ore
CRITERI AMBIENTALI MINIMI CAM (DM 11/10/2017)	Contenuto di materiale riciclato (%): 12% [SQM_160_2021 del 24/02/2021]
CONTENUTO V.O.C.	Inferiore a 40 gr/lit [Direttiva 2004/42/CE: (cat. A/c BA: 40)]
STABILITA' AL MAGAZZINAGGIO	1 anno a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati. Teme il gelo.

CARATTERISTICHE ED IMPIEGO

In edilizia come pittura murale acrilica superlavabile al quarzo alghicida e mediamente elastica. Per le sue qualità di resistenza e non ingiallimento, viene impiegata nella protezione di abitazioni civili, sia nuove che già tinteggiate. Il prodotto diluito deve essere impiegato entro 2-3 giorni.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Supporto NUOVO: deve essere ben stagionato, asciutto, spolverato, e privo d'impurità di qualsiasi tipo, compresa la sabbia non bene aderente. In ogni caso una mano di fissativo NANOFIX diluito 1:1 con acqua aumenta l'aderenza, elimina lo sfarinamento, equalizza l'assorbimento del supporto riducendo i rischi di formazione di macchie e riduce il consumo d'idropittura.

Supporto GIÀ VERNICIATO: asportare le vecchie pitture in via di distacco mediante raschiatura e spazzolatura o sverniciatura nei casi in cui la vernice non si distacchi con facilità in tutti i punti, quindi procedere come per supporto nuovo. In presenza di sporco e muffe prevedere lavaggio con idropulitrice e idoneo trattamento con LINDOSTOP.

La prima mano di MAGNUM 5 STELLE riempitivo deve essere applicata più diluita rispetto alle successive, per favorire la penetrazione nel supporto.

AVVERTENZE

Applicare il prodotto in condizioni climatiche come sopra indicato. In condizioni non idonee, l'applicazione del prodotto risente negativamente nei tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. In condizioni climatiche ottimali l'essiccazione e la reticolazione fisica avviene in circa 7 gg, se in questo lasso di tempo il prodotto subisce dilavamenti, si potrebbero evidenziare colature antiestetiche dall'aspetto traslucido e appiccicoso. Questo fenomeno di natura temporanea, non influisce sulle caratteristiche prestazionali del prodotto e può essere eliminato mediante lavaggio o attendendo successivi eventi piovosi. Intonaci e rappezzi non stagionati possono causare scolorimento, aloni e la comparsa di efflorescenze saline. Il fisiologico deperimento del prodotto o del colore nel tempo, non è indice di non conformità del medesimo.

Conforme al nuovo regolamento europeo C.L.P. in vigore dal 1° Giugno 2015.

Le informazioni contenute nella presente sono fornite in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative. Barozzi Vernici S.r.l., tuttavia, non si assume alcuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e d'impiego non sono soggette al proprio controllo. Costituiscono materiale strettamente riservato e confidenziale di proprietà della Barozzi Vernici S.r.l.