



VERNICI
BAROZZI

Scheda tecnica Cod. 193
Rif. 2511

Lavabili per interni

PLATINUM

IDROPITTURA IDROREPELENTE, LAVABILE PER INTERNI,
CON COPERTURA E OPACITA' POTENZIATE, A BASSO
CONTENUTO DI V.O.C., ADDITIVATA ANTIMUFFA.



DESCRIZIONE E IMPIEGO

PLATINUM trova impiego come idropittura idrorepellente, opaca, lavabile e vellutata per superfici interne su intonaco civile, premiscelati, gesso, cartongesso, superfici precedentemente pitturate, previa adeguata preparazione. È un prodotto di ultima generazione, caratterizzato da altissima copertura e buona traspirabilità, a reologia controllata, in grado di risultare scorrevole sia a pennello che a rullo, mantenendo la giusta viscosità in parete. Ottima ritoccabilità e punto di bianco. Grazie all'elevata copertura, anche in caso di applicazione di colori intensi, risulta particolarmente indicata per la realizzazione di tinte scure, brillanti e sature, mantenendo al tempo stesso l'aspetto finale estetico opaco ed uniforme.

VANTAGGI

- ✓ Lunga durata e pregiata finitura
- ✓ Elevata copertura anche con tinte scure, brillanti, sature
- ✓ Rapida essiccazione
- ✓ Ottima lavabilità
- ✓ Aspetto estetico opaco ed uniforme
- ✓ Ideale per ambienti ad alta frequentazione

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Supporto **NUOVO** (intonaco, gesso, cartongesso): la superficie deve essere asciutta, spazzolata ed isolata con una mano di fissativo all'acqua tipo NANOFIX.

Supporto **GIA' VERNICIATO** (tempera, traspirante, calce): assicurarsi del perfetto ancoraggio della pittura esistente e, eventualmente, asportare meccanicamente tutte le parti non perfettamente adese, spazzolare e isolare con una mano di fissativo all'acqua, tipo NANOFIX.

In presenza di muffe o alghe prevedere - prima del fissativo - idoneo trattamento con LINDOFIX. Nel caso in cui la superficie risultasse irregolare o non uniforme, applicare una mano di fondo di collegamento tipo CONTACT PLUS (grana 0,7), GRIP 21 (grana 0,3-0,7) o TWIN-GROUND 03 (grana 0,3).



BAROZZI
GROUP

Barozzi Vernici S.r.l. – Sede Legale: Via G. di Vittorio, 12 – Revere, 46036 Borgo Mantovano (Mn) - Italia
Tel. +39 038646327 – www.barozzigroup.com – info@barozzigroup.com

APPLICAZIONE

Sui supporti preparati e asciutti, applicare due mani a pennello, rullo o spruzzo di PLATINUM, diluito al 30% con acqua, a distanza di 4 o 5 ore una dall'altra.

In caso di tinte scure, preferire l'applicazione a pennello. Diversamente, se applicato a rullo, aver cura di incrociare le rullate, evitando l'uso della pertica. Valutare in questi casi, la stesura di una mano supplementare come fondo, in tinta o a contrasto del tono scelto in modo da ottimizzare il livello di copertura di alcuni colori. In particolari situazioni può essere usata anche come MANO UNICA (soffitti, pareti precedentemente pitturate, in buono stato, da rinfrescare, ecc.).

DATI TECNICI

TIPO DI LEGANTE	Acrilico in emulsione acquosa	
ASPETTO DEL FILM SECCO	Opaco, liscio, vellutato	
COLORI DISPONIBILI	Bianco e Servizio Tintometrico UNISYSTEM	
PESO SPECIFICO	1,52 kg/lit ± 0,03 a 25° C	
pH	8,60 ± 0,10 a 25° C	
VISCOSITA'	17.000 cps ± 1000 (A6 V20 BROOKFIELD a 25° C)	
APPLICAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> - Pennello - Rullo a pelo corto - Airless (ugello 421 / calcio-pistola bianco) 	
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE (5°C ≤ T ≤ 30°C)	+5°C per aria, supporto e prodotto Umidità relativa massima: 80%	
DILUIZIONE	Fino al 30 % con acqua	
RESA MEDIA INDICATIVA	9 - 10 mq/lit per mano 14 Lt. pari a circa 70 mq. a 2 mani	
ESSICCAZIONE ad aria a 20 °C	Fuori polvere	10-15 minuti
	Al tatto	30-60 minuti
	In profondità	2-4 ore
SOVRAVERNICIABILE	Dopo 4 - 5 ore	
CONFEZIONI	Lt. 14 e 5	
STABILITA' AL MAGAZZINAGGIO	1 anno a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati. Conservare il materiale nella confezione originale sigillata, in un luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore, dal gelo e dai raggi solari diretti.	

PRESTAZIONI	METODO	
EMISSIONI DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (COV)	EN ISO 16000-9	Classe A+
RESISTENZA ALLA SPAZZOLATURA	UNI EN ISO 11998:2006	CLASSE 2
INDICI DI BIANCO	UNI 8941	Indice di bianco = 82.53 % Indice di giallo = 3.46 %
POTERE COPRENTE	UNI EN ISO 6504-3	Opacità con resa di 10 mq/lit = classe 2 Opacità con resa di 5 mq/lit = classe 1 Opacità con resa di 9.5 mq/lit = classe 2



VOCI DI

CAPITOLATO

Applicazione a due mani a pennello, rullo o spruzzo di idropittura idrorepellente, lavabile per interni in classe 2, con copertura e opacità potenziate, a basso contenuto di V.O.C., additivata antimuffa, lavabile in classe 2, indice di bianco pari a 82.53% e indice di giallo pari a 3.46% (UNI 8941) e potere coprente secondo UNI EN ISO 6504-3, conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM).

Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.; sono esclusi ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.

NOTE E AVVERTENZE

VOC

(Dir. 2004/42/EC)

Valore limite EU

Cat. A/a: pitture opache per pareti e soffitti interni (gloss≤25@60°)

Inferiore a 30 g/l (2010)

Limite massimo: 30 g/l VOC

Informazioni REACH

Le informazioni di cui all'articolo 31 o, a seconda dei casi, all'articolo 33 del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 e successive modifiche sono riportate sulla scheda di sicurezza.

Conforme al Regolamento europeo (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche e adeguamenti.

AVVERTENZE

Il prodotto diluito deve essere impiegato entro 2-3 giorni.

Applicare il prodotto in condizioni climatiche come sopra indicato. In condizioni non idonee, l'applicazione del prodotto risente negativamente nei tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Quando si utilizza il prodotto non lasciare mai il contenitore aperto per lungo tempo poiché l'aria potrebbe favorire la polimerizzazione del prodotto manifestandosi sottoforma di addensamento e pelle superficiale. Conservare il materiale nella confezione originale sigillata, in un luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore, dal gelo e dai raggi solari diretti. Dopo l'uso, non disperdere i contenitori nell'ambiente.

INFORMATIVA LEGALE

Le informazioni contenute nella presente sono fornite in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative. Tuttavia, queste sono da intendersi puramente indicative e non vincolanti in quanto legate allo stato del supporto, agli strumenti utilizzati per l'applicazione e a numerosi altri fattori. Barozzi Vernici S.r.l., quindi, non si assume alcuna responsabilità, poiché le condizioni d'uso e d'impiego non sono soggette al proprio controllo. Barozzi Vernici S.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere, senza preavviso. E' vietata la copia, la divulgazione, riproduzione o diffusione a terzi, anche parziale, dei contenuti nella presente con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi forma senza l'autorizzazione scritta di Barozzi Vernici S.r.l..



BAROZZI
GROUP