

PLATINUM

IDROPITTURA IDROREPELENTE, LAVABILE PER INTERNI, CON COPERTURA E OPACITA' POTENZIATE.

| | |
|--------------------------------------|--|
| TIPO DI LEGANTE | Acrilico in emulsione acquosa |
| ASPETTO DEL FILM SECCO | Opaco, liscio, vellutato |
| RESISTENZA ALLA SPAZZOLATURA | CLASSE 2 [UNI EN ISO 11998:2006] |
| COLORI DISPONIBILI | Bianco e Servizio Tintometrico UNISYSTEM |
| PESO SPECIFICO | 1,52 kg/lt +/- 0,03 a 20° C |
| VISCOSITA' | 17.000 cps +/- 2.000 (A6 V20 BROOKFIELD a 20° C) |
| APPLICAZIONE (5°C ≤ T ≤ 35°C) | Pennello - Rullo - Spruzzo |
| DILUIZIONE | Fino al 30 % con acqua |
| RESA MEDIA INDICATIVA | 9 - 10 mq/lt |
| ESSICCAZIONE ad aria a 20 °C | Fuori tatto: 10-15 minuti / Totale: 24 ore |
| SOVRAVERNICIABILE | Dopo 4-5 ore |
| CONTENUTO V.O.C. | Inferiore a 20 gr/lt [Direttiva 2004/42/CE: (cat. A/a BA: 30)] |
| STABILITA' AL MAGAZZINAGGIO | 1 anno a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati. Teme il gelo. |

CARATTERISTICHE ED IMPIEGO

Come idropittura idrorepellente, opaca, lavabile, vellutata, per superfici interne su intonaco civile, premiscelati, gesso, cartongesso, superfici precedentemente pitturate, previa adeguata preparazione.

Prodotto di ultima generazione, caratterizzato da altissima copertura e buona traspirabilità, a reologia controllata, in grado di risultare scorrevole sia a pennello che a rullo, mantenendo la giusta viscosità in parete.

Il prodotto diluito deve essere impiegato entro 2-3 giorni. Colorabile con coloranti universali tipo UNYSYSTEM.

La classificazione della pittura in funzione alla perdita di spessore è stata eseguita secondo la norma UNI EN ISO 11998:2006 "Determinazione della resistenza allo strofinamento ad umido e della pulibilità", relativa alla norma quadro UNI EN 13300:2002 [Il report 471/L del 11.10.2019 eseguito da GFC Chimica s.r.l. è disponibile su richiesta].

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Supporto NUOVO (intonaco, gesso, cartongesso): asciutto, spazzolato ed isolato con una mano di isolante all'acqua tipo NANOFIX

Supporto GIA' VERNICIATO (tempera, traspirante, calce): assicurarsi del perfetto ancoraggio della pittura preesistente, in difetto staccare le parti non perfettamente aderite, spazzolare ed eventualmente isolare con una mano di isolante all'acqua, tipo NANOFIX.

In presenza di muffe o alghe prevedere idoneo trattamento con LINDOFIX.

In certe condizioni: può essere usata anche come MANO UNICA. (soffitti, pareti precedentemente pitturate, in buono stato, da rinfrescare, ecc.).

AVVERTENZE

Applicare il prodotto in condizioni climatiche come sopra indicato. In condizioni non idonee, l'applicazione del prodotto risente negativamente nei tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Intonaci e rappezzi non stagionati possono causare scolorimento, aloni e la comparsa di efflorescenze saline. Il fisiologico deperimento del prodotto o del colore nel tempo, non è indice di non conformità del medesimo.

Conforme al nuovo regolamento europeo C.L.P. in vigore dal 1° Giugno 2015.

Le informazioni contenute nella presente sono fornite in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative. Barozzi Vernici S.r.l., tuttavia, non si assume alcuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e d'impiego non sono soggette al proprio controllo. Costituiscono materiale strettamente riservato e confidenziale di proprietà della Barozzi Vernici S.r.l..