



VERNICI
BAROZZI

Scheda tecnica Cod. 245
Rif. 2511

Lavabili al quarzo per esterni

QUARZO 21

LAVABILE ACRILICA CON FARINA DI QUARZO SELEZIONATA
PER ESTERNI.



DESCRIZIONE E IMPIEGO

QUARZO 21 viene utilizzato in edilizia come pittura murale, di aspetto estetico opaco, lavabile acrilica al quarzo per esterni. Di buona resa e copertura, offre una buona protezione contro le intemperie e l'insorgenza di muffe, ma NON è idoneo per l'applicazione su superfici difficili come le pareti a nord o su vecchi sistemi coibentanti. La farina di quarzo contenuta nel prodotto garantisce un buon potere riempitivo ed uniformante.

VANTAGGI

- ✓ Aspetto estetico opaco
- ✓ Buona resa e copertura
- ✓ La farina di quarzo contenuta nel prodotto garantisce un buon potere riempitivo

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E APPLICAZIONE

Supporto NUOVO: la superficie deve essere ben stagionata, asciutta, spolverata e priva di qualsiasi impurità, compresa la sabbia non ben aderente. In ogni caso una mano di fissativo isolante, tipo NANOFIX diluito 1:1 con acqua, oppure fissativo acrilico all'acqua tipo MURACRIL, aumenta l'aderenza, elimina lo sfarinamento del supporto e riduce il consumo di vernice. A supporto asciutto procedere con due mani di QUARZO 21. La prima mano di QUARZO 21 deve essere applicata più diluita rispetto alle successive, in modo da favorire l'impregnazione del supporto.

Supporto GIÀ VERNICIATO: In presenza di sporco e muffe prevedere idoneo lavaggio con idropulitrice e trattamento con LINDOSTOP. Asportare le precedenti pitture in fase di distacco, mediante raschiatura e spazzolatura; quindi procedere come per supporto nuovo.

DATI TECNICI	
TIPO DI LEGANTE	Acrilico
ASPETTO DEL FILM SECCO	Opaco, leggermente ruvido
COLORI DISPONIBILI	Bianco
PESO SPECIFICO	1,55 kg/lit ± 0,05 a 25° C
pH	8,60 ± 0,10 a 25° C
VISCOSITA'	13.000 cps ± 2.000 (A6 V20 BROOKFIELD a 25° C)
APPLICAZIONE	Pennello - Rullo
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE (5°C ≤ T ≤ 30°C)	+5°C per aria, supporto e prodotto Umidità relativa massima: 80%
DILUIZIONE	Pennello: 15 - 20 % con acqua / Rullo: 10 - 15 % con acqua
RESA MEDIA INDICATIVA	7 mq/lit per mano 14 Lt. pari a 50 mq. a 2 mani
ESSICCAZIONE ad aria a 20 °C	Fuori polvere 5 -10 minuti Al tatto 30 minuti In profondità 3-5 ore
SOVRAVERNICIABILE	Dopo 4 – 6 ore
CONFEZIONI	Lt. 14
STABILITA' AL MAGAZZINAGGIO	1 anno a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati. Conservare il materiale nella confezione originale sigillata, in un luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore, dal gelo e dai raggi solari diretti.

VOCI DI

CAPITOLATO

Applicazione a due mani a pennello o rullo di lavabile acrilica con farina di quarzo selezionata per esterni, con resa pari a 7 mq/lit per mano e conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM).

Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.; sono esclusi

NOTE E AVVERTENZE

VOC

(Dir. 2004/42/EC)

Valore limite EU

Cat. A/c BA: Pitture per pareti esterne di supporto minerale (Limite massimo: 40 g/l VOC)

Inferiore a 40 g/l (2010)

Informazioni REACH

le informazioni di cui all'articolo 31 o, a seconda dei casi, all'articolo 33 del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 e successive modifiche sono riportate sulla scheda di sicurezza.

Conforme al Regolamento europeo (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche e adeguamenti.



BAROZZI
GROUP

AVVERTENZE

Il prodotto diluito deve essere impiegato entro 2-3 giorni.

Applicare il prodotto in condizioni climatiche come sopra indicato. In condizioni non idonee, l'applicazione del prodotto risente negativamente nei tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Quando si utilizza il prodotto non lasciare mai il contenitore aperto per lungo tempo poiché l'aria potrebbe favorire la polimerizzazione del prodotto manifestandosi sottoforma di addensamento e pelle superficiale. Conservare il materiale nella confezione originale sigillata, in un luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore, dal gelo e dai raggi solari diretti. Dopo l'uso, non disperdere i contenitori nell'ambiente.

INFORMATIVA LEGALE

Le informazioni contenute nella presente sono fornite in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative. Tuttavia, queste sono da intendersi puramente indicative e non vincolanti in quanto legate allo stato del supporto, agli strumenti utilizzati per l'applicazione e a numerosi altri fattori. Barozzi Vernici S.r.l., quindi, non si assume alcuna responsabilità, poiché le condizioni d'uso e d'impiego non sono soggette al proprio controllo. Barozzi Vernici S.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere, senza preavviso. E' vietata la copia, la divulgazione, riproduzione o diffusione a terzi, anche parziale, dei contenuti nella presente con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi forma senza l'autorizzazione scritta di Barozzi Vernici S.r.l..

