



VERNICI  
**BAROZZI**

Scheda tecnica Cod. 185  
Rif. 2511

## Finiture professionali per interni

# SILVER

IDROPITTURA TRASPIRANTE PER INTERNI, OPACA, RIEMPITIVA  
E SCORREVOLE.



## DESCRIZIONE E IMPIEGO

Idropittura traspirante per interni, con buon potere riempitivo, coprente, opaca, in grado di risultare scorrevole sia a pennello che a rullo, mantenendo la giusta viscosità in parete.

### VANTAGGI

- ✓ Elevata opacità e copertura
- ✓ Buona lavabilità e traspirabilità
- ✓ Buon punto di bianco
- ✓ Buon potere riempitivo

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E APPLICAZIONE

Supporto NUOVO (intonaco, gesso, cartongesso): deve essere sufficientemente stagionato e bene asciutto, privo di impurità di qualsiasi tipo, compresa la sabbia non bene aderente. In ogni caso, una mano di fissativo isolante all'acqua, tipo MURACRIL diluito 1:5, aumenta l'aderenza, elimina lo sfarinamento del supporto e riduce il consumo di vernice. A supporto asciutto, procedere con l'applicazione a due mani di SILVER.

Supporto GIÀ VERNICIATO (tempera, traspirante, calce): asportare le precedenti pitture in via di distacco, mediante raschiature e spazzolatura. In presenza di muffe o alghe prevedere idoneo trattamento con LINDOFIX. Trascorse almeno 24 ore, procedere col fissativo isolante come sopra indicato e, quindi, terminare con due mani di SILVER.

## DATI TECNICI

<b>TIPO DI LEGANTE</b>	Stirol-acrilico Apeo free in emulsione acquosa
<b>ASPETTO DEL FILM SECCO</b>	Opaco, liscio, vellutato
<b>COLORI DISPONIBILI</b>	Bianco e Servizio Tintometrico (Tinte Pastello)
<b>PESO SPECIFICO</b>	1,60 kg/lit ± 0,03 a 25° C



<b>pH</b>	8,70 ± 0,5 a 25° C	
<b>VISCOSITA'</b>	17.000 cps ± 1000 (A6 V20 BROOKFIELD a 25° C)	
<b>APPLICAZIONE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pennello</li> <li>- Rullo</li> <li>- Spruzzo (ugello tipo 421, filtro bianco)</li> </ul>	
<b>TEMPERATURA DI APPLICAZIONE (5°C ≤ T ≤ 30°C)</b>	+5°C per aria, supporto e prodotto Umidità relativa massima: 80%	
<b>DILUIZIONE</b>	Fino al 30 % con acqua	
<b>RESA MEDIA INDICATIVA</b>	7 - 8 mq/lit per mano 14 Lt. pari a 50-55 mq. a 2 mani	
<b>ESSICCAZIONE ad aria a 20 °C</b>	Fuori polvere	5-10 minuti
	Al tatto	30-60 minuti
	In profondità	2-4 ore
<b>SOVRAVERNICIABILE</b>	Dopo 2 ore con sé stessa	
<b>CONFEZIONI</b>	Lt. 14	
<b>STABILITA' AL MAGAZZINAGGIO</b>	1 anno a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati. Conservare il materiale nella confezione originale sigillata, in un luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore, dal gelo e dai raggi solari diretti.	

PRESTAZIONI	METODO	
<b>RESISTENZA ALLA SPAZZOLATURA</b>	UNI EN ISO 11998:2006	CLASSE 3
<b>EMISSIONI DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (COV)</b>	EN ISO 16000-9	Classe A+
<b>INDICI DI BIANCO</b>	UNI 8941	Indice di bianco = 75.59 % Indice di giallo = 4.65 %
<b>POTERE COPRENTE</b>	UNI EN ISO 6504-3	Opacità con resa di 10 mq/lit = classe 3 Opacità con resa di 5 mq/lit = classe 2 Opacità con resa di 8.5 mq/lit = classe 3

## VOCI DI

## CAPITOLATO

Applicazione a due mani a pennello, rullo o spruzzo di idropittura traspirante per interni, opaca in classe 2 con resa di 5 mq/lit, riempitiva e scorrevole, lavabile in classe 3, con indice di bianco 75.59 %, conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM).

Fornitura e posa in opera del materiale € ..... al mq.; sono esclusi ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.


**BAROZZI**  
GROUP

**NOTE E AVVERTENZE****VOC****(Dir. 2004/42/EC)**

Valore limite EU

Cat. A/a: pitture opache per pareti e soffitti interni (gloss $\leq$ 25@60°)

Inferiore a 30 g/l (2010)

Limite massimo: 30 g/l VOC

**Informazioni REACH**

le informazioni di cui all'articolo 31 o, a seconda dei casi, all'articolo 33 del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 e successive modifiche sono riportate sulla scheda di sicurezza.

Conforme al Regolamento europeo (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche e adeguamenti.

**AVVERTENZE**

Il prodotto diluito deve essere impiegato entro 2-3 giorni.

Applicare il prodotto in condizioni climatiche come sopra indicato. In condizioni non idonee, l'applicazione del prodotto risente negativamente nei tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Quando si utilizza il prodotto non lasciare mai il contenitore aperto per lungo tempo poiché l'aria potrebbe favorire la polimerizzazione del prodotto manifestandosi sottoforma di addensamento e pelle superficiale. Conservare il materiale nella confezione originale sigillata, in un luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore, dal gelo e dai raggi solari diretti. Dopo l'uso, non disperdere i contenitori nell'ambiente.

**INFORMATIVA  
LEGALE**

Le informazioni contenute nella presente sono fornite in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative. Tuttavia, queste sono da intendersi puramente indicative e non vincolanti in quanto legate allo stato del supporto, agli strumenti utilizzati per l'applicazione e a numerosi altri fattori. Barozzi Vernici S.r.l., quindi, non si assume alcuna responsabilità, poiché le condizioni d'uso e d'impiego non sono soggette al proprio controllo. Barozzi Vernici S.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere, senza preavviso. E' vietata la copia, la divulgazione, riproduzione o diffusione a terzi, anche parziale, dei contenuti nella presente con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi forma senza l'autorizzazione scritta di Barozzi Vernici S.r.l..

