



VERNICI  
**BAROZZI**

Scheda tecnica Cod. 234  
Rif. 2511

## Fondi di collegamento

# UNIX 200

PRIMER INTERMEDIO MINERALE RIEMPITIVO IDEALE  
PER LE FINITURE VINILICHE, ACRILICHE E ACRILSILLOSANICHE



## DESCRIZIONE E IMPIEGO

UNIX 200, vista la buona traspirabilità, è ottimale come mano di fondo colorato per i rivestimenti plastici tipo INTOCAP e INTOSIL. Grazie al buon potere riempitivo e mascherante, funziona come “fondo di collegamento” fine quando si vogliono applicare pitture sintetiche su intonaci già pitturati o come prima mano pigmentata per migliorare la copertura ed uniformare l’assorbimento del supporto anche nei cicli di pitturazione con tonalità vivaci. È comunque possibile sovraverniciarlo con le comuni pitture acriliche per esterni (MAGNUM RIEMPITIVO) e con pitture per interni (GOLD e PLATINUM). È possibile utilizzarlo anche su cartongesso preventivamente preparato.

### VANTAGGI

- ✓ Buon potere riempitivo e mascherante
- ✓ Uniforma l’assorbimento del supporto
- ✓ Elevata traspirabilità
- ✓ Consente di ottenere ottima copertura nei cicli di tinteggiatura con tonalità vivaci

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E APPLICAZIONE

Supporto NUOVO: il muro deve essere asciutto, pulito e spazzolato. Applicare direttamente il prodotto diluito a pennello o a rullo.

Supporto SFARINANTE: spazzolare e applicare una mano di fissativo (NANOFIX o MURACRIL) opportunamente diluito e, a distanza di 5 - 6 ore, applicare UNIX 200.

Supporto GIÀ VERNICIATO: accertarsi che il muro sia asciutto e pulito. Prevedere eventuale spazzolatura o lavaggio con idropulitrice, al fine di eliminare tutto quanto non ben ancorato.

In presenza di muffe prevedere idoneo trattamento con LINDOSTOP e, a distanza di 24 ore, applicare il fissativo se necessario. A questo punto procedere come per muro nuovo.



**BAROZZI**  
GROUP

Barozzi Vernici S.r.l. – Sede Legale: Via G. di Vittorio, 12 – Revere, 46036 Borgo Mantovano (Mn) - Italia  
Tel. +39 038646327 – [www.barozzigroup.com](http://www.barozzigroup.com) – [info@barozzigroup.com](mailto:info@barozzigroup.com)

DATI TECNICI	
TIPO DI LEGANTE	Resina acrilica modificata
ASPETTO DEL FILM SECCO	Opaco, ruvido (granulometria fino a 200 µm)
COLORI DISPONIBILI	Bianco e Servizio Tintometrico UNISYSTEM
PESO SPECIFICO	1,53 kg/lit ± 0,03 a 25° C
pH	8,70 ± 0,2 a 25° C
VISCOSITA'	14.000 cps ± 1.000 (A6 V20 BROOKFIELD a 25° C)
APPLICAZIONE	- Pennello - Rullo sintetico o di lana
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE (5°C ≤ T ≤ 30°C)	+5°C per aria, supporto e prodotto Umidità relativa massima: 80%
DILUIZIONE	15 - 20 % con acqua
RESA MEDIA INDICATIVA	6-7 mq/lit per mano <i>14 Lt. pari a 100 mq a una mano</i>
ESSICCAZIONE ad aria a 20 °C	Fuori polvere      30 minuti In profondità      5-6 ore
SOVRAVERNICIABILE	Dopo 6 – 8 ore con pitture acriliche, viniliche, silossaniche e rivestimenti a spessore
CONFEZIONI	Lt. 14
STABILITA' AL MAGAZZINAGGIO	1 anno a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati. Conservare il materiale nella confezione originale sigillata, in un luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore, dal gelo e dai raggi solari diretti.

PRESTAZIONI	METODO	
EMISSIONI DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (COV)	EN ISO 16000-9	Classe A

## VOCI DI

## CAPITOLATO

Applicazione a una mano di, primer intermedio minerale riempitivo ideale per le finiture viniliche, acriliche e acrilsilossaniche, con granulometria fino a 200 µ, a base di resina acrilica modificata, resa pari a 6-7 mq/lit per mano, conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM)  
Fornitura e posa in opera del materiale € ..... al mq.; sono esclusi ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.


**BAROZZI**  
GROUP

 Barozzi Vernici S.r.l. – Sede Legale: Via G. di Vittorio, 12 – Revere, 46036 Borgo Mantovano (Mn) - Italia  
 Tel. +39 038646327 – www.barozzigroup.com – info@barozzigroup.com

**NOTE E AVVERTENZE**

**VOC**  
(Dir. 2004/42/EC) Valore limite EU  
Cat. A/g: Primer.  
Inferiore a 30 g/l (2010)  
Limite massimo: 30 g/l VOC

**Informazioni REACH** le informazioni di cui all'articolo 31 o, a seconda dei casi, all'articolo 33 del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 e successive modifiche sono riportate sulla scheda di sicurezza.  
Conforme al Regolamento europeo (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche e adeguamenti.

**AVVERTENZE**

Il prodotto diluito deve essere impiegato entro 2-3 giorni.  
Applicare il prodotto in condizioni climatiche come sopra indicato. In condizioni non idonee, l'applicazione del prodotto risente negativamente nei tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Quando si utilizza il prodotto non lasciare mai il contenitore aperto per lungo tempo poiché l'aria potrebbe favorire la polimerizzazione del prodotto manifestandosi sottoforma di addensamento e pelle superficiale. Conservare il materiale nella confezione originale sigillata, in un luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore, dal gelo e dai raggi solari diretti. Dopo l'uso, non disperdere i contenitori nell'ambiente.

**INFORMATIVA  
LEGALE**

Le informazioni contenute nella presente sono fornite in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative. Tuttavia, queste sono da intendersi puramente indicative e non vincolanti in quanto legate allo stato del supporto, agli strumenti utilizzati per l'applicazione e a numerosi altri fattori. Barozzi Vernici S.r.l., quindi, non si assume alcuna responsabilità, poiché le condizioni d'uso e d'impiego non sono soggette al proprio controllo. Barozzi Vernici S.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere, senza preavviso. E' vietata la copia, la divulgazione, riproduzione o diffusione a terzi, anche parziale, dei contenuti nella presente con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi forma senza l'autorizzazione scritta di Barozzi Vernici S.r.l..

