



VERNICI  
**BAROZZI**

Scheda tecnica Cod. 238  
Rif. 2511

## Prodotti per interni: Lavabili

# BIANCO 120

LAVABILE PER INTERNI, BIANCO LUMINOSO.



## DESCRIZIONE E IMPIEGO

BIANCO 120 è un'idropittura lavabile per interni, in classe 2 di lavabilità, a base di leganti acrilici in dispersione acquosa, per supporti in muratura finiti a intonaco civile, gesso e cartongesso. Di facile applicazione e grande scorrevolezza sia a pennello che a rullo, realizza finiture di alta qualità, opache e uniformi. Si caratterizza per il suo punto di bianco luminoso, ad elevata copertura, con potere mascherante.

Additivato di principi antimuffa, ha buone proprietà igienizzanti in parete. A basso contenuto di V.O.C., è priva di formaldeide e plastificanti aggiunti.

### VANTAGGI

- ✓ Elevata opacità
- ✓ Altamente coprente
- ✓ Buon potere riempitivo
- ✓ Ottimo punto di bianco
- ✓ Additivato con principi antimuffa

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

### Supporto NUOVO intonaco, gesso, cartongesso

Il supporto nuovo deve essere ben stagionato, asciutto e privo di impurità di qualsiasi tipo. Si consiglia una mano di fissativo all'acqua NANOFIX per facilitare l'adesione, eliminare lo sfarinamento del supporto e ridurre il consumo.

### Supporto GIÀ VERNICIATO traspirante o lavabile

Assicurarsi del perfetto ancoraggio della pittura esistente e asportare le parti in via di distacco, mediante raschiatura e spazzolatura. In presenza di muffe prevedere idoneo trattamento con LINDOFIX e, trascorse almeno 24 ore, una mano di fissativo NANOFIX.



**BAROZZI**  
GROUP

Barozzi Vernici S.r.l. – Sede Legale: Via G. di Vittorio, 12 – Revere, 46036 Borgo Mantovano (Mn) - Italia  
Tel. +39 038646327 – [www.barozzigroup.com](http://www.barozzigroup.com) – [info@barozzigroup.com](mailto:info@barozzigroup.com)

## APPLICAZIONE

Sulle superfici pulite e asciutte, applicare una prima mano di BIANCO 120, distribuendo il prodotto sulla superficie in maniera uniforme. Dopo almeno 4 ore, procedere con l'applicazione della seconda mano, incrociando le passate durante la loro stesura. Il prodotto può essere applicato direttamente sul cartongesso, privo di impurità o sfarinamenti.

### DATI TECNICI

<b>TIPO DI LEGANTE</b>	Acrilico modificato in emulsione acquosa
<b>ASPETTO DEL FILM SECCO</b>	Opaco, liscio, vellutato
<b>COLORI DISPONIBILI</b>	Bianco
<b>PESO SPECIFICO</b>	1,62 kg/lit ± 0,02 a 25° C
<b>pH</b>	8,70 ± 0,05 a 25° C
<b>VISCOSITA'</b>	12.000 cps ± 2000 (A6 V20 BROOKFIELD a 25° C)
<b>APPLICAZIONE</b>	- Pennello - Rullo in lana o microfibra a pelo corto - Spruzzo (Airless: ugello 421, calcio-pistola bianco)
<b>TEMPERATURA DI APPLICAZIONE (5°C ≤ T ≤ 30°C)</b>	+5°C per aria, supporto e prodotto Umidità relativa massima: 75%
<b>DILUIZIONE</b>	15 - 20 % con acqua pulita
<b>RESA MEDIA INDICATIVA</b>	8-9 mq/lit per mano 14 Lt. pari a 60 mq. a 2 mani / 120 mq. a una mano
<b>ESSICCAZIONE ad aria a 20 °C</b>	Fuori polvere: 10 minuti / Al tatto: 40 - 60 minuti / In profondità: 3 - 4 ore
<b>SOVRAVERNICIABILE</b>	Dopo 4 ore
<b>CONFEZIONI</b>	Lt. 14

PRESTAZIONI	METODO	
<b>RESISTENZA ALLA SPAZZOLATURA</b>	UNI EN ISO 11998:2006	CLASSE 2
<b>EMISSIONI DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (COV)</b>	EN ISO 16000-9	Classe A+
<b>INDICI DI BIANCO</b>	UNI 8941	Indice di bianco = 79.63 % Indice di giallo = 4.65 %
<b>POTERE COPRENTE</b>	UNI EN ISO 6504-3	Opacità con resa di 10 mq/lit = classe 3 Opacità con resa di 5 mq/lit = classe 2 Opacità con resa di 8.5 mq/lit = classe 2



VOCI DI

CAPITOLATO

Idropittura lavabile per interni, in classe 2 di lavabilità, a base di leganti acrilici in dispersione acquosa, per supporti in muratura finiti a intonaco civile, gesso e cartongesso. Additivato di principi antimuffa, ha buone proprietà igienizzanti in parete. A basso contenuto di V.O.C. Opacità in classe 2 con resa di 5 mq/lit, conforme ai criteri Ambientali Minimi (CAM).

Fornitura e posa in opera del materiale € ..... al mq.;

## NOTE E AVVERTENZE

### VOC

(Dir. 2004/42/EC)

Valore limite EU

Cat. A/a: pitture opache per pareti e soffitti interni (gloss≤25@60°)

Inferiore a 30 g/l (2010)

Limite massimo: 30 g/l VOC

### Informazioni REACH

Le informazioni di cui all'articolo 31 o, a seconda dei casi, all'articolo 33 del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 e successive modifiche sono riportate sulla scheda di sicurezza.

Conforme al Regolamento europeo (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche e adeguamenti.

### AVVERTENZE

Applicare il prodotto in condizioni climatiche come sopra indicato. In condizioni non idonee, l'applicazione del prodotto risente negativamente nei tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Quando si utilizza il prodotto non lasciare mai il contenitore aperto per lungo tempo poiché l'aria potrebbe favorire la polimerizzazione del prodotto manifestandosi sottoforma di addensamento e pelle superficiale. Conservare il materiale nella confezione originale sigillata, in un luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore, dal gelo e dai raggi solari diretti. Dopo l'uso, non disperdere i contenitori nell'ambiente.

### INFORMATIVA LEGALE

Le informazioni contenute nella presente sono fornite in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative. Tuttavia, queste sono da intendersi puramente indicative e non vincolanti in quanto legate allo stato del supporto, agli strumenti utilizzati per l'applicazione e a numerosi altri fattori. Barozzi Vernici S.r.l., quindi, non si assume alcuna responsabilità, poiché le condizioni d'uso e d'impiego non sono soggette al proprio controllo. Barozzi Vernici S.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere, senza preavviso. E' vietata la copia, la divulgazione, riproduzione o diffusione a terzi, anche parziale, dei contenuti nella presente con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi forma senza l'autorizzazione scritta di Barozzi Vernici S.r.l..



**BAROZZI**  
GROUP