



VERNICI  
**BAROZZI**

Scheda tecnica Cod. 625  
Rif. 2511

## Smalti murali

# COVERBIT

SMALTO ACRILICO ALL'ACQUA PER BASAMENTI  
E ZOCCOLATURE INTERNE.



## DESCRIZIONE E IMPIEGO

Trova impiego come mano di finitura semilucida per la protezione di basamenti e zoccolature murali, quando sia richiesta una facile applicabilità ed un'ottima resistenza al lavaggio con detersivi neutri. Quindi, per l'elevata lavabilità e la bassa presa di sporco, è indicato sia per l'edilizia industriale per capannoni, magazzini, ecc..., ma anche per ambienti ad alta frequentazione. Il prodotto è completamente inodore e viene quindi consigliato per l'interno in sostituzione dello smalto sintetico tradizionale.

### VANTAGGI

- ✓ Ideale anche per ambienti ad alta frequentazione
- ✓ Prodotto a bassa presa di sporco
- ✓ Elevata lavabilità
- ✓ Indicato per l'edilizia industriale di capannoni, magazzini, ecc

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E APPLICAZIONE

**Supporto NUOVO:** il supporto deve essere asciutto, spazzolato e carteggiato. Applicare una mano di fissativo MURACRIL e, successivamente, finire con una o due mani di COVERBIT murale.

**Supporto GIÀ PITTURATO CON IDROPITTURE LAVABILI (tempera e semilavabili escluse):** lavare la superficie con acqua e detersivi per eliminare ogni traccia di sporco e di unto. In presenza di muffe prevedere idoneo trattamento con LINDOFIX. Trascorse 24 ore, applicare una mano di MURACRIL opportunamente diluito e finire con una o due mani di COVERBIT murale.



**BAROZZI**  
GROUP

Barozzi Vernici S.r.l. – Sede Legale: Via G. di Vittorio, 12 – Revere, 46036 Borgo Mantovano (Mn) - Italia  
Tel. +39 038646327 – [www.barozzigroup.com](http://www.barozzigroup.com) – [info@barozzigroup.com](mailto:info@barozzigroup.com)

DATI TECNICI	
TIPO DI LEGANTE	Acrilico puro al 100% in dispersione acquosa
ASPETTO DEL FILM SECCO	SATINATO: 20° = gloss 6,7 / 60° = gloss 37,4 / 85° = gloss 74,5
COLORI DISPONIBILI	Bianco e Servizio Tintometrico UNISYSTEM
PESO SPECIFICO	1,17 kg/lit ± 0,03 a 25° C
pH	8,00 ± 0,30 a 25° C
VISCOSITA'	8.500 cps ± 1.000 (A6 V20 BROOKFIELD a 25° C)
APPLICAZIONE	- Pennello - Rullo in lana o microfibra a pelo corto - Spruzzo (Airless: ugello 419 o superiori, calcio-pistola bianco)
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE (5°C ≤ T ≤ 30°C)	+5°C per aria, supporto e prodotto Umidità relativa massima: 75%
DILUIZIONE	10 - 12 % con acqua
RESA MEDIA INDICATIVA	8 - 10 mq/lit per mano 14 Lt. pari a 60-70 mq. a 2 mani
ESSICCAZIONE ad aria a 20 °C	Fuori polvere 10-15 minuti Totale 24 ore
SOVRAVERNICIABILE	Dopo 24 ore
CONFEZIONI	Lt. 14 e Lt. 5

PRESTAZIONI	METODO	
EMISSIONI DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (COV)	EN ISO 16000-9	Classe A+

## VOCI DI

## CAPITOLATO

Applicazione a due mani a pennello, rullo o spruzzo di smalto acrilico all'acqua per basamenti e zoccolature interne, con resa pari a 8 - 10 mq/lit per mano, in classe A+ e conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM).

Fornitura e posa in opera del materiale € ..... al mq.; sono esclusi ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.

## NOTE E AVVERTENZE

## VOC

(Dir. 2004/42/EC)

Valore limite EU

Cat. A/a: pitture opache per pareti e soffitti interni (gloss≤25@60°)

Inferiore a 30 g/l (2010)

Limite massimo: 30 g/l VOC


**BAROZZI**  
GROUP

 Barozzi Vernici S.r.l. – Sede Legale: Via G. di Vittorio, 12 – Revere, 46036 Borgo Mantovano (Mn) - Italia  
 Tel. +39 038646327 – www.barozzigroup.com – info@barozzigroup.com

**Informazioni REACH** le informazioni di cui all'articolo 31 o, a seconda dei casi, all'articolo 33 del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 e successive modifiche sono riportate sulla scheda di sicurezza.

Conforme al Regolamento europeo (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche e adeguamenti.

#### AVVERTENZE

Il prodotto diluito deve essere impiegato entro 2-3 giorni.

Applicare il prodotto in condizioni climatiche come sopra indicato. In condizioni non idonee, l'applicazione del prodotto risente negativamente nei tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Quando si utilizza il prodotto non lasciare mai il contenitore aperto per lungo tempo poiché l'aria potrebbe favorire la polimerizzazione del prodotto manifestandosi sottoforma di addensamento e pelle superficiale. Conservare il materiale nella confezione originale sigillata, in un luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore, dal gelo e dai raggi solari diretti. Dopo l'uso, non disperdere i contenitori nell'ambiente.

#### INFORMATIVA LEGALE

Le informazioni contenute nella presente sono fornite in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative. Tuttavia, queste sono da intendersi puramente indicative e non vincolanti in quanto legate allo stato del supporto, agli strumenti utilizzati per l'applicazione e a numerosi altri fattori. Barozzi Vernici S.r.l., quindi, non si assume alcuna responsabilità, poiché le condizioni d'uso e d'impiego non sono soggette al proprio controllo. Barozzi Vernici S.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere, senza preavviso. E' vietata la copia, la divulgazione, riproduzione o diffusione a terzi, anche parziale, dei contenuti nella presente con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi forma senza l'autorizzazione scritta di Barozzi Vernici S.r.l..

