



VERNICI
BAROZZI

Scheda tecnica Cod. 244
Rif. 2511

Linea Cartongesso

EASY GYPS

IDROPITTURA LAVABILE PER INTERNI, SPECIFICA PER
CARTONGESSO E SUPERFICI MURALI INTERNE.



DESCRIZIONE E IMPIEGO

Idropittura lavabile per interni, applicabile su qualsiasi tipo di intonaco, ma particolarmente indicata per superfici in gesso e cartongesso, con elevata opacità e copertura. Ottima adesione su supporti non spolveranti. L'alto potere coprente, il buon punto di bianco e l'ottima lavabilità la rendono l'idropittura professionale ideale alla cantieristica civile e industriale, come centri commerciali, abitazioni, uffici, ecc.

VANTAGGI

- ✓ Alto potere coprente e buon punto di bianco
- ✓ Ideale per applicazione diretta su cartongesso
- ✓ Bassissimo contenuto di V.O.C.
- ✓ Ottima lavabilità

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Supporto NUOVO

Il supporto nuovo deve essere ben stagionato, asciutto e privo di impurità di qualsiasi tipo. Qualora il supporto non fosse sufficientemente coeso, applicare una mano di fissativo all'acqua tipo MURACRIL o NANOFIX.

Supporto GIÀ VERNICIATO

assicurarsi del perfetto ancoraggio della pittura preesistente, diversamente rimuovere le parti non perfettamente adese, spazzolare, stuccare ed eventualmente isolare con una mano di isolante all'acqua tipo MURACRIL o NANOFIX. In presenza di muffe o alghe prevedere - prima del fissativo - idoneo trattamento con LINDOFIX. Nel caso in cui la superficie risultasse irregolare o non uniforme, applicare una mano di fondo di collegamento tipo CONTACT PLUS (grana 0,7), GRIP 21 (grana 0,7) o TWIN-GROUND 03 (grana 0,3), secondo la texture desiderata.



BAROZZI
GROUP

Barozzi Vernici S.r.l. – Sede Legale: Via G. di Vittorio, 12 – Revere, 46036 Borgo Mantovano (Mn) - Italia
Tel. +39 038646327 – www.barozzigroup.com – info@barozzigroup.com

APPLICAZIONE

Sui supporti preparati e asciutti, applicare due mani a pennello, rullo o spruzzo di EASYGYPS, diluito al 15-20% con acqua, a distanza di 4 o 5 ore una dall'altra.

Il prodotto può essere applicato direttamente sul cartongesso, privo di impurità o sfarinamenti. In caso di applicazione diretta su quest'ultimo, è preferibile l'impiego di un rullo a pelo corto, per ottenere un effetto liscio e omogeneo.

DATI TECNICI

TIPO DI LEGANTE	Stirol-acrilico in emulsione acquosa	
ASPETTO DEL FILM SECCO	Opaco liscio	
COLORI DISPONIBILI	Bianco	
PESO SPECIFICO	1,60 kg/lit ± 0,03 a 25° C	
pH	8,50 ± 0,10 a 25° C	
VISCOSITA'	13.000 cps ± 1.000 (A6 V20 BROOKFIELD a 25° C)	
APPLICAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> - Pennello - Rullo in lana o microfibra a pelo corto - Spruzzo (Airless: ugello 421 o superiori, calcio-pistola bianco) 	
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE (5°C ≤ T ≤ 30°C)	+5°C per aria, supporto e prodotto Umidità relativa massima: 75%	
DILUIZIONE	15-20 % con acqua	
RESA MEDIA INDICATIVA	7 - 9 mq/lit per mano 13 Lt. pari a 60 mq. a 2 mani / 120 mq. a una mano	
ESSICCAZIONE ad aria a 20 °C	Fuori polvere	10-15 minuti
	Totale	24 ore
SOVRAVERNICIABILE	Dopo 4 - 5 ore	
CONFEZIONI	Lt. 13	

PRESTAZIONI	METODO	
EMISSIONI DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (COV)	EN ISO 16000-9	Classe A+
RESISTENZA ALLA SPAZZOLATURA	UNI EN ISO 11998:2006	CLASSE 2
INDICI DI BIANCO	UNI 8941	Indice di bianco = 79.03 % Indice di giallo = 4.44 %
POTERE COPRENTE	UNI EN ISO 6504-3	Opacità con resa di 10 mq/lit = classe 2 Opacità con resa di 5 mq/lit = classe 1 Opacità con resa di 9.5 mq/lit = classe 2



VOCI DI

CAPITOLATO

Applicazione a due mani a pennello, rullo o spruzzo di idropittura lavabile per interni, specifica per cartongesso e superfici murali interne, lavabile in classe 2, con resa pari a 7 - 9 mq/lit per mano, potere coprente secondo UNI EN ISO 6504-3 e opacità con resa di 5 mq/lit in classe 1, conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM).

Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.;

NOTE E AVVERTENZE

VOC

(Dir. 2004/42/EC)

Valore limite EU

Cat. A/a: pitture opache per pareti e soffitti interni (gloss \leq 25@60°)

Inferiore a 30 g/l (2010)

Limite massimo: 30 g/l VOC

Informazioni REACH

le informazioni di cui all'articolo 31 o, a seconda dei casi, all'articolo 33 del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 e successive modifiche sono riportate sulla scheda di sicurezza.

Conforme al Regolamento europeo (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche e adeguamenti.

AVVERTENZE

Il prodotto diluito deve essere impiegato entro 2-3 giorni.

Applicare il prodotto in condizioni climatiche come sopra indicato. In condizioni non idonee, l'applicazione del prodotto risente negativamente nei tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Quando si utilizza il prodotto non lasciare mai il contenitore aperto per lungo tempo poiché l'aria potrebbe favorire la polimerizzazione del prodotto manifestandosi sottoforma di addensamento e pelle superficiale. Conservare il materiale nella confezione originale sigillata, in un luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore, dal gelo e dai raggi solari diretti. Dopo l'uso, non disperdere i contenitori nell'ambiente.

INFORMATIVA LEGALE

Le informazioni contenute nella presente sono fornite in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative. Tuttavia, queste sono da intendersi puramente indicative e non vincolanti in quanto legate allo stato del supporto, agli strumenti utilizzati per l'applicazione e a numerosi altri fattori. Barozzi Vernici S.r.l., quindi, non si assume alcuna responsabilità, poiché le condizioni d'uso e d'impiego non sono soggette al proprio controllo. Barozzi Vernici S.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere, senza preavviso. E' vietata la copia, la divulgazione, riproduzione o diffusione a terzi, anche parziale, dei contenuti nella presente con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi forma senza l'autorizzazione scritta di Barozzi Vernici S.r.l..



BAROZZI
GROUP