



VERNICI
BAROZZI

Scheda tecnica Cod. 173
Rif. 2511

Ciclo elastomerico

ELASTOFOND 03

FONDO RIEMPITIVO PER FINITURE ELASTOMERICHE.
GRANULOMETRIA 0,3 MM.



DESCRIZIONE E IMPIEGO

Trova impiego come fondo riempitivo, pigmentato, elastomerico, a base di copolimeri speciali ad elevata elasticità in dispersione acquosa. È specifico come fondo intermedio nei cicli di pitturazioni murali elastomeriche in presenza di microcavillature. Il potere riempitivo e resistenza meccanica lo rendono ideale per il risanamento di facciate ove sia richiesta elevata tenuta alle fessurazioni, anche a bassa temperatura.

VANTAGGI

- ✓ Elevato potere riempitivo
- ✓ Elevata resistenza meccanica grazie all'utilizzo in formulazione di specifiche resine elastomeriche permanenti
- ✓ Ideale per il risanamento di facciate ove sia richiesta elevata resistenza alle fessurazioni, anche a bassa temperatura

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E APPLICAZIONE

SUPPORTO NUOVO: deve essere ben stagionato, asciutto, spolverato e privo di impurità di qualsiasi tipo, compresa la sabbia non bene aderente. In ogni caso una mano di fissativo isolante NANOFIX oppure fissativo acrilico all'acqua tipo MURACRIL, aumenta l'aderenza, elimina lo sfarinamento del supporto e riduce il consumo di vernice. A supporto asciutto, procedere con l'applicazione di una mano di ELASTOFOND 03 per poi terminare con la finitura scelta. In caso di ciclo elastomerico, procedere con due mani di ELASTOQUARZ Riempitivo oppure una mano di ELASTORIV.

SUPPORTO GIÀ VERNICIATO: asportare le precedenti pitture in via di distacco, mediante raschiatura e spazzolatura, per poi procedere con il fissativo isolante come sopraindicato.

In presenza di sporco e muffe, prevedere lavaggio con idropulitrice e idoneo trattamento con LINDOSTOP. Completare come per supporto nuovo.

DATI TECNICI

TIPO DI LEGANTE	Stirollo acrilico elastomerico
ASPETTO DEL FILM SECCO	Ruvido (granulometria fino a 0,3 mm)
COLORI DISPONIBILI	Bianco e Servizio Tintometrico UNISYSTEM (tinte pastello)
PESO SPECIFICO	1,41 kg/lit ± 0,05 a 20° C
pH	8,50 ± 0,10 a 25° C
VISCOSITA'	14.000 cps ± 1.500 (A6 V20 BROOKFIELD a 20° C)
APPLICAZIONE	Pennello - Rullo
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE (5°C ≤ T ≤ 30°C)	+5°C per aria, supporto e prodotto Umidità relativa massima: 80%
DILUIZIONE	5 - 15 % con acqua
RESA MEDIA INDICATIVA	5 - 6 mq/lit per mano 14 Lt. pari a 70-80 mq. a 1 mani
ESSICCAZIONE ad aria a 20 °C	Dopo 8 – 10 ore
SOVRAVERNICIABILE	Dopo 16 ore con prodotti elastomerici
CONFEZIONI	Lt. 14
STABILITA' AL MAGAZZINAGGIO	1 anno a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati. Conservare il materiale nella confezione originale sigillata, in un luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore, dal gelo e dai raggi solari diretti.

VOCI DI

CAPITOLATO

Applicazione a una mano a pennello o rullo di fondo riempitivo per finiture elastomeriche, con granulometria 0,3 mm, a base di legante stirollo acrilico elastomerico, Conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM).

Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.; sono esclusi ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.

NOTE E AVVERTENZE

VOC

(Dir. 2004/42/EC)

Valore limite EU

Cat. A/h BA: Primer fissativi (Limite massimo: 30 g/l VOC)

Inferiore a 30 g/l (2010)

Informazioni REACH

le informazioni di cui all'articolo 31 o, a seconda dei casi, all'articolo 33 del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 e successive modifiche sono riportate sulla scheda di sicurezza.

Conforme al Regolamento europeo (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche e adeguamenti.


BAROZZI
GROUP

Barozzi Vernici S.r.l. – Sede Legale: Via G. di Vittorio, 12 – Revere, 46036 Borgo Mantovano (Mn) - Italia
Tel. +39 038646327 – www.barozzigroup.com – info@barozzigroup.com

AVVERTENZE

Il prodotto diluito deve essere impiegato entro 2-3 giorni.
Applicare il prodotto in condizioni climatiche come sopra indicato. In condizioni non idonee, l'applicazione del prodotto risente negativamente nei tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Quando si utilizza il prodotto non lasciare mai il contenitore aperto per lungo tempo poiché l'aria potrebbe favorire la polimerizzazione del prodotto manifestandosi sottoforma di addensamento e pelle superficiale. Conservare il materiale nella confezione originale sigillata, in un luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore, dal gelo e dai raggi solari diretti. Dopo l'uso, non disperdere i contenitori nell'ambiente.

INFORMATIVA LEGALE

Le informazioni contenute nella presente sono fornite in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative. Tuttavia, queste sono da intendersi puramente indicative e non vincolanti in quanto legate allo stato del supporto, agli strumenti utilizzati per l'applicazione e a numerosi altri fattori. Barozzi Vernici S.r.l., quindi, non si assume alcuna responsabilità, poiché le condizioni d'uso e d'impiego non sono soggette al proprio controllo. Barozzi Vernici S.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere, senza preavviso. E' vietata la copia, la divulgazione, riproduzione o diffusione a terzi, anche parziale, dei contenuti nella presente con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi forma senza l'autorizzazione scritta di Barozzi Vernici S.r.l..

