



VERNICI
BAROZZI

Scheda tecnica Cod. 190
Rif. 2511

Finiture professionali per interni

GOLD

IDROPITTURA LAVABILE, TRASPIRANTE PER INTERNI OPACA,
AD ELEVATA COPERTURA E SCORREVOLEZZA.



DESCRIZIONE E IMPIEGO

GOLD trova impiego come idropittura lavabile, traspirante per interni, con elevata opacità e ottima copertura, a reologia controllata, scorrevole sia a pennello che a rullo, pur mantenendo la giusta viscosità in parete. Il prodotto asciuga rapidamente e consente cicli di tinteggiatura veloci, riducendo i tempi di attesa tra una mano e l'altra ed è quindi ottimale per uso professionale. Grazie alla sua formulazione senza plastificanti e formaldeide libera, il prodotto non rilascia odori sgradevoli ed ha un ottimo punto di bianco.

VANTAGGI

- ✓ Elevata opacità e copertura
- ✓ Ottimo punto di bianco
- ✓ Buona lavabilità e traspirabilità

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E APPLICAZIONE

Supporto NUOVO (intonaco, gesso, cartongesso): deve essere sufficientemente stagionato e bene asciutto, privo di impurità di qualsiasi tipo, compresa la sabbia non bene aderente. In ogni caso una mano di fissativo isolante all'acqua, tipo MURACRIL diluito 1:5, aumenta l'aderenza, elimina lo sfarinamento del supporto e riduce il consumo di vernice. A supporto asciutto, applicare due mani di GOLD.

Supporto GIÀ VERNICIATO (Tempera, Traspirante, Calce): asportare le precedenti pitture in via di distacco, mediante raschiature e spazzolatura. In presenza di muffe prevedere idoneo trattamento con LINDOFIX. Dopo 24 ore, procedere con il fissativo e successivamente con le due mani di pittura.



BAROZZI
GROUP

Barozzi Vernici S.r.l. – Sede Legale: Via G. di Vittorio, 12 – Revere, 46036 Borgo Mantovano (Mn) - Italia
Tel. +39 038646327 – www.barozzigroup.com – info@barozzigroup.com

DATI TECNICI	
TIPO DI LEGANTE	Stirol-acrilico Apeo free in emulsione acquosa
ASPETTO DEL FILM SECCO	Opaco, liscio, vellutato
COLORI DISPONIBILI	Bianco e Servizio Tintometrico UNISYSTEM (Tinte Pastello)
PESO SPECIFICO	1,61 kg/lit ± 0,03 a 25° C
pH	8,65 ± 0,5 a 25° C
VISCOSITA'	10.000 cps ± 1000 (A6 V20 BROOKFIELD a 25° C)
APPLICAZIONE	- Pennello - Rullo - Spruzzo (Airless con ugello tipo 421, filtro bianco)
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE (5°C ≤ T ≤ 30°C)	+5°C per aria, supporto e prodotto Umidità relativa massima: 80%
DILUIZIONE	Fino al 30 % con acqua
RESA MEDIA INDICATIVA	8 – 8,5 mq/lit per mano 14 Lt. pari a 55-60 mq. a 2 mani
ESSICCAZIONE ad aria a 20 °C	Fuori polvere 10-15 minuti Al tatto 40-60 minuti In profondità 2-4 ore
SOVRAVERNICIABILE	Dopo 3 - 4 ore
CONFEZIONI	Lt. 14 e 5

PRESTAZIONI	METODO	
RESISTENZA ALLA SPAZZOLATURA	UNI EN ISO 11998:2006	CLASSE 3
EMISSIONI DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (COV)	EN ISO 16000-9	Classe A+
INDICI DI BIANCO	UNI 8941	Indice di bianco = 75.59 % Indice di giallo = 4.65 %
POTERE COPRENTE	UNI EN ISO 6504-3	Opacità con resa di 10 mq/lit = classe 3 Opacità con resa di 5 mq/lit = classe 2 Opacità con resa di 8.5 mq/lit = classe 3

VOCI DI

CAPITOLATO

Applicazione a due mani a pennello, rullo o spruzzo di idropittura lavabile, traspirante per interni opaca, ad elevata copertura e scorrevolezza, a base di resina stirol-acrilico in emulsione acquosa, classe 3 di lavabilità, potere coprente secondo UNI EN ISO 6504-3 e opacità con resa di 5 mq/lit in classe 2, conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM).

Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.; sono esclusi ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.

NOTE E AVVERTENZE

VOC
(Dir. 2004/42/EC) Valore limite EU
Cat. A/a: pitture opache per pareti e soffitti interni (gloss≤25@60°)
Inferiore a 30 g/l (2010)
Limite massimo: 30 g/l VOC

Informazioni REACH le informazioni di cui all'articolo 31 o, a seconda dei casi, all'articolo 33 del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 e successive modifiche sono riportate sulla scheda di sicurezza.
Conforme al Regolamento europeo (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche e adeguamenti.

AVVERTENZE

Il prodotto diluito deve essere impiegato entro 2-3 giorni.
Applicare il prodotto in condizioni climatiche come sopra indicato. In condizioni non idonee, l'applicazione del prodotto risente negativamente nei tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Quando si utilizza il prodotto non lasciare mai il contenitore aperto per lungo tempo poiché l'aria potrebbe favorire la polimerizzazione del prodotto manifestandosi sottoforma di addensamento e pelle superficiale. Conservare il materiale nella confezione originale sigillata, in un luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore, dal gelo e dai raggi solari diretti. Dopo l'uso, non disperdere i contenitori nell'ambiente.

**INFORMATIVA
LEGALE**

Le informazioni contenute nella presente sono fornite in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative. Tuttavia, queste sono da intendersi puramente indicative e non vincolanti in quanto legate allo stato del supporto, agli strumenti utilizzati per l'applicazione e a numerosi altri fattori. Barozzi Vernici S.r.l., quindi, non si assume alcuna responsabilità, poiché le condizioni d'uso e d'impiego non sono soggette al proprio controllo. Barozzi Vernici S.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere, senza preavviso. E' vietata la copia, la divulgazione, riproduzione o diffusione a terzi, anche parziale, dei contenuti nella presente con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi forma senza l'autorizzazione scritta di Barozzi Vernici S.r.l..

