



VERNICI  
**BAROZZI**

Scheda tecnica Cod. 215  
Rif. 2510

## Silossani per esterni

# IDROSIL Riempitivo

IDROPITTURA PER ESTERNI ACRILSILOSSANICA,  
IDROREPELLENTE, CON PRINCIPI ATTIVI ANTIALGA.



## DESCRIZIONE E IMPIEGO

Appositamente formulata per garantire ottime prestazioni di idrorepellenza e durabilità in situazioni difficili, ma anche per il trattamento di facciate con proliferazione di alghe e muffa e per la manutenzione di vecchi sistemi a cappotto. Ottima traspirabilità e resistenza alla proliferazione di alghe grazie alla presenza di principi attivi microincapsulati. Trova impiego come idropittura di qualità per pareti esterne in muratura. IDROSIL riempitivo è caratterizzato, oltre che dall'ottima resa, da un elevato potere riempitivo ed un'elevata resistenza cromatica delle tinte.

### VANTAGGI

- ✓ Ideale su supporti difficili, per facciate con proliferazione di alghe e muffa e per la manutenzione di vecchi cappotti
- ✓ Aspetto estetico opaco
- ✓ Ottima resa ed elevato potere riempitivo
- ✓ Elevata protezione, traspirabilità e idrorepellenza
- ✓ Elevata resistenza cromatica delle tinte

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO e APPLICAZIONE

**Supporto NUOVO:** deve essere ben stagionato, asciutto, spolverato, e privo d'impurità di qualsiasi tipo, compresa la sabbia non bene aderente. In ogni caso una mano di PRIMERSIL oppure di fissativo isolante idoneo, ne aumenta l'aderenza, elimina lo sfarinamento e riduce il consumo di materiale. A superficie asciutta procedere con l'applicazione di IDROSIL riempitivo a due mani, a distanza di 4-6 ore una dall'altra.

**Supporto GIÀ VERNICIATO:** asportare le vecchie pitture in via di distacco mediante raschiatura e spazzolatura.

In presenza di sporco e muffe, prevedere lavaggio con idropulitrice e idoneo trattamento con LINDOSTOP. Trascorse 24 ore, procedere come per supporto nuovo. In caso di irregolarità della superficie, dopo il fissativo, applicare una mano di fondo di collegamento uniformante tipo TWIN GROUND 03 o CONTACT PLUS secondo l'esigenza specifica.

## APPLICAZIONE

Il prodotto può essere applicato a due mani con pennello o rullo di lana, previa diluizione al 15-20% in base all'assorbimento.

### DATI TECNICI

<b>TIPO DI LEGANTE</b>	Acrilico puro con modifica silossanica	
<b>ASPETTO DEL FILM SECCO</b>	Opaco, ruvido	
<b>COLORI DISPONIBILI</b>	Bianco e Servizio Tintometrico UNISYSTEM	
<b>PESO SPECIFICO</b>	1,50 kg/lit ± 0,05 a 25° C	
<b>pH</b>	8,60 ± 0,05 a 25° C	
<b>VISCOSITA'</b>	14.000 cps ± 1.000 (A6 V20 BROOKFIELD a 25° C)	
<b>APPLICAZIONE</b>	Pennello - Rullo	
<b>TEMPERATURA DI APPLICAZIONE (5°C ≤ T ≤ 30°C)</b>	+5°C per aria, supporto e prodotto Umidità relativa massima: 80%	
<b>DILUIZIONE</b>	15 - 20% con acqua	
<b>RESA MEDIA INDICATIVA</b>	8 - 9 mq/lit per mano 14 Lt. pari a 55-60 mq. a 2 mani	
<b>ESSICCAZIONE ad aria a 20 °C</b>	Fuori polvere	20 minuti
	In profondità	2-4 ore
<b>SOVRAVERNICIABILE</b>	Dopo 4 – 6 ore	
<b>CONFEZIONI</b>	Lt. 5 e 14	
<b>STABILITA' AL MAGAZZINAGGIO</b>	1 anno a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati. Conservare il materiale nella confezione originale sigillata, in un luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore, dal gelo e dai raggi solari diretti.	

### PRESTAZIONI

### METODO

**RESISTENZA ALLA CRESCITA DI ALGHE**

UNI EN 15458

SUPERATA

### VOCI DI

### CAPITOLATO

Applicazione a due mani con pennello o rullo di idropittura per esterni acril-silossanica, idrorepellente, con principi attivi antialga, di natura acrilica pura con modifica silossanica, ad effetto ruvido e riempitivo con resa pari a 8 - 9 mq/lit per mano, Conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM).



**BAROZZI**  
GROUP

Barozzi Vernici S.r.l. – Sede Legale: Via G. di Vittorio, 12 – Revere, 46036 Borgo Mantovano (Mn) - Italia  
Tel. +39 038646327 – www.barozzigroup.com – info@barozzigroup.com

**NOTE E AVVERTENZE****VOC****(Dir. 2004/42/EC)**

Valore limite EU

Cat. A/c BA: Pitture per pareti esterne di supporto minerale (Limite massimo: 40 g/l VOC)

Inferiore a 40 g/l (2010)

**Informazioni REACH**

le informazioni di cui all'articolo 31 o, a seconda dei casi, all'articolo 33 del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 e successive modifiche sono riportate sulla scheda di sicurezza.

Conforme al Regolamento europeo (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche e adeguamenti.

**AVVERTENZE**

Il prodotto diluito deve essere impiegato entro 2-3 giorni.

Applicare il prodotto in condizioni climatiche come sopra indicato. In condizioni non idonee, l'applicazione del prodotto risente negativamente nei tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Quando si utilizza il prodotto non lasciare mai il contenitore aperto per lungo tempo poiché l'aria potrebbe favorire la polimerizzazione del prodotto manifestandosi sottoforma di addensamento e pelle superficiale. Dopo l'applicazione, proteggere le superfici da eventi atmosferici almeno per le prime 48 ore: in caso di dilavamenti, prima della completa polimerizzazione, potrebbero manifestarsi colature antiestetiche traslucide, che non compromettono le prestazioni del prodotto. Conservare il materiale nella confezione originale sigillata, in un luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore, dal gelo e dai raggi solari diretti. Dopo l'uso, non disperdere i contenitori nell'ambiente.

**INFORMATIVA  
LEGALE**

Le informazioni contenute nella presente sono fornite in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative. Tuttavia, queste sono da intendersi puramente indicative e non vincolanti in quanto legate allo stato del supporto, agli strumenti utilizzati per l'applicazione e a numerosi altri fattori. Barozzi Vernici S.r.l., quindi, non si assume alcuna responsabilità, poiché le condizioni d'uso e d'impiego non sono soggette al proprio controllo. Barozzi Vernici S.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere, senza preavviso. E' vietata la copia, la divulgazione, riproduzione o diffusione a terzi, anche parziale, dei contenuti nella presente con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi forma senza l'autorizzazione scritta di Barozzi Vernici S.r.l..

