



Prodotti speciali

INTERAMIANTO 257

ISOLANTE, FISSATIVO E INERTIZZANTE PER LA RIMOZIONE DI MANUFATTI IN CEMENTOAMIANTO (INCAPSULANTE TIPO D).



DESCRIZIONE E IMPIEGO

INTERAMIANTO 257 è particolarmente indicato come isolante fissativo di coperture in cemento-amianto, pannelli prefabbricati, ecc., per INTERVENTI DI TIPO D. Il prodotto svolge un'azione di incapsulamento temporanea, come specificato negli allegati ed appendici del D.M. 20 agosto 1999.

VANTAGGI

- ✓ Azione di incapsulamento temporanea

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO e APPLICAZIONE

Il supporto in cemento-amianto deve essere pulito ed asciutto (in conformità alle indicazioni previste dal D.M. 20 agosto 1999). Applicare una mano di INTERAMIANTO 257 e dopo l'appassimento di alcune ore, applicare una seconda mano fino al raggiungimento di un film secco pari a 80 ÷ 120 µ.

La resa è variabile in funzione della capacità di assorbimento e dello stato di degrado del supporto.

DATI TECNICI

TIPO DI LEGANTE	Dispersione sintetica modificata
ASPETTO DEL FILM SECCO	Semi-trasparente
COLORI DISPONIBILI	Rosso (TC6319) e semi-trasparente (altri colori a richiesta)
PESO SPECIFICO	1,02 kg/lit ± 0,05 a 25° C
pH	8,00 ± 0,50 a 25° C
VISCOSITA'	15 secondi tazza F4 ± 2 secondi a 20°C
APPLICAZIONE	Pennello - Rullo - Spruzzo
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE (5°C ≤ T ≤ 30°C)	+5°C per aria, supporto e prodotto Umidità relativa massima: 80%
DILUIZIONE	Pronto all'uso, non diluire
RESA MEDIA INDICATIVA	200 ÷ 250 gr/mq con prodotto tal quale – 4-5 mq/lit



ESSICCAZIONE ad aria a 20 °C	Fuori polvere In profondità	10-15 minuti 4-6 ore
SOVRAVERNICIABILE	Dopo 4 - 6 ore	
CONFEZIONI	Lt 20 e, a richiesta, cisternette da Lt 1000	
STABILITA' AL MAGAZZINAGGIO	1 anno a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati. Conservare il materiale nella confezione originale sigillata, in un luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore, dal gelo e dai raggi solari diretti.	

NOTE E AVVERTENZE

VOC
(Dir. 2004/42/EC)

Valore limite EU
Cat. A/h: Primer fissativi.
Inferiore a 30 g/l (2010)
Limite massimo: 30 g/l VOC

Informazioni REACH

le informazioni di cui all'articolo 31 o, a seconda dei casi, all'articolo 33 del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 e successive modifiche sono riportate sulla scheda di sicurezza.
Conforme al Regolamento europeo (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche e adeguamenti.

AVVERTENZE

Il prodotto diluito deve essere impiegato entro 2-3 giorni.
Applicare il prodotto in condizioni climatiche come sopra indicato. In condizioni non idonee, l'applicazione del prodotto risente negativamente nei tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Quando si utilizza il prodotto non lasciare mai il contenitore aperto per lungo tempo poiché l'aria potrebbe favorire la polimerizzazione del prodotto manifestandosi sottoforma di addensamento e pelle superficiale. Dopo l'applicazione, proteggere le superfici da eventi atmosferici almeno per le prime 48 ore: in caso di dilavamenti, prima della completa polimerizzazione, potrebbero manifestarsi colature antiestetiche traslucide, che non compromettono le prestazioni del prodotto. Conservare il materiale nella confezione originale sigillata, in un luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore, dal gelo e dai raggi solari diretti. Dopo l'uso, non disperdere i contenitori nell'ambiente.

**INFORMATIVA
LEGALE**

Le informazioni contenute nella presente sono fornite in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative. Tuttavia, queste sono da intendersi puramente indicative e non vincolanti in quanto legate allo stato del supporto, agli strumenti utilizzati per l'applicazione e a numerosi altri fattori. Barozzi Vernici S.r.l., quindi, non si assume alcuna responsabilità, poiché le condizioni d'uso e d'impiego non sono soggette al proprio controllo. Barozzi Vernici S.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere, senza preavviso. E' vietata la copia, la divulgazione, riproduzione o diffusione a terzi, anche parziale, dei contenuti nella presente con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi forma senza l'autorizzazione scritta di Barozzi Vernici S.r.l..

