



VERNICI
BAROZZI

Scheda tecnica Cod. 012
Rif. 2511

Linea all'acqua

L'ALTROSMALTO

SMALTO ACRILICO ALL'ACQUA INODORE, PER FINITURE
BRILLANTI INTERNE ED ESTERNE.



DESCRIZIONE E IMPIEGO

Trova impiego come mano di finitura brillante per la protezione di infissi o manufatti in ferro o legno, quando sia richiesta una facile applicabilità ed un'ottima ritenzione della brillantezza. Ideale per la realizzazione di zocolature all'interno di ambienti pubblici, scuole, uffici, eccetera. Perfettamente lavabile e pulibile con detergenti neutri e attrezzature non abrasive. Il prodotto è completamente inodore e viene quindi consigliato per l'interno in sostituzione dello smalto sintetico tradizionale. Lo smalto può essere tinteggiato con un massimo di 3-4% di coloranti a base acqua (previa prova di compatibilità), dando la possibilità di realizzare un'ampia gamma di colori chiari, pastello e vivaci.

VANTAGGI

- ✓ Finitura brillante di lunga durata e di elevata qualità per superfici in legno e ferro
- ✓ Ideale anche per ambienti ad alta frequentazione
- ✓ Prodotto a bassa presa di sporco
- ✓ Possibilità di realizzare un'ampia gamma di colori chiari, pastello e vivaci
- ✓ Elevata lavabilità

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E APPLICAZIONE

LEGNO: Il legno nuovo deve essere perfettamente asciutto e trattato con fondo idoneo tipo NANOPRIMER o SIVIOPAC; per una perfetta finitura è consigliabile carteggiare fra una mano e l'altra. Se il legno è già verniciato, assicurarsi del perfetto ancoraggio della pittura preesistente, carteggiare accuratamente ed applicare due mani di L'ALTROSMALTO.

FERRO: Il supporto in ferro non verniciato deve essere perfettamente pulito, asciutto, sgrassato, esente da ruggine e/o calamina e trattato con idonea antiruggine tipo NANOPRIMER o ANTIFOS.

MURATURA: Il supporto deve essere asciutto, spazzolato ed isolato con una mano di isolante all'acqua tipo MURACRIL. Se il muro è già verniciato, assicurarsi del perfetto ancoraggio della pittura preesistente e procedere come sopra. In presenza di muffe, prima del fissativo, prevedere idoneo trattamento con LINDOFIX.



BAROZZI
GROUP

Barozzi Vernici S.r.l. – Sede Legale: Via G. di Vittorio, 12 – Revere, 46036 Borgo Mantovano (Mn) - Italia
Tel. +39 038646327 – www.barozzigroup.com – info@barozzigroup.com

DATI TECNICI	
TIPO DI LEGANTE	Acrilico puro al 100% in dispersione acquosa
ASPETTO DEL FILM SECCO	SATINATO 20° = gloss 2,7 / 60° = gloss 16,3 / 85° = gloss 40,3
	OPACO 20° = gloss 2 / 60° = gloss 7,8 / 85° = gloss 16,5
	LUCIDO 20° = gloss 69 / 60° = gloss 90,5 / 85° = gloss 108,9
COLORI DISPONIBILI	Bianco, tinte di cartella e Servizio Tintometrico UNISYSTEM
PESO SPECIFICO	SATINATO 1,24 kg/lit +/- 0,05 a 20° C
	OPACO 1,18 kg/lit +/- 0,05 a 20° C
	LUCIDO 1,17 kg/lit +/- 0,06 a 20° C
VISCOSITA'	SATINATO 50 secondi tazza F8 +/- 3 secondi a 20°C 4.500 cps +/- 200 (A6 V20 BROOKFIELD a 20° C)
	OPACO 60 secondi tazza F8 +/- 5 secondi a 20°C 6.000 cps +/- 300 (A6 V20 BROOKFIELD a 20° C)
	LUCIDO 55 secondi tazza F8 +/- 5 secondi a 20°C 5.000 cps +/- 400 (A6 V20 BROOKFIELD a 20° C)
APPLICAZIONE	- Pennello - Rullo in lana o microfibra a pelo corto - Spruzzo (Airless: ugello 419 o superiori, calcio-pistola bianco)
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE (5°C ≤ T ≤ 30°C)	+5°C per aria, supporto e prodotto Umidità relativa massima: 75%
DILUIZIONE	Max. 5% con acqua
RESA MEDIA INDICATIVA	10 - 12 mq/lit per mano
	14 Lt. pari a 70-80 mq. a 2 mani
ESSICCAZIONE ad aria a 20 °C	Fuori polvere 20-25 minuti
	Fuori impronta 40-50 minuti
	Totale 18-24 ore
SOVRAVERNICIABILE	Dopo 24 ore
CONFEZIONI	Lt 14, Lt 2,5 e Lt 0,75
STABILITA' AL MAGAZZINAGGIO	1 anno a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati. Conservare il materiale nella confezione originale sigillata, in un luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore, dal gelo e dai raggi solari diretti.
PRESTAZIONI	METODO
EMISSIONI DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (COV)	EN ISO 16000-9 Classe A+

VOCI DI

CAPITOLATO

Applicazione a due mani a pennello, rullo o spruzzo di smalto acrilico all'acqua inodore, per finiture brillanti interne ed esterne, con resa pari a 10-12 mq/lit per mano, in classe A+ e conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM).

Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.; sono esclusi ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.

NOTE E AVVERTENZE**VOC****(Dir. 2004/42/EC)**

Valore limite EU

Cat. A/e: Pitture per finiture e tamponature da interni / esterni per legno, metallo o plastica.

Inferiore a 130 g/l (2010)

Limite massimo: 130 g/l VOC

Informazioni REACH

le informazioni di cui all'articolo 31 o, a seconda dei casi, all'articolo 33 del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 e successive modifiche sono riportate sulla scheda di sicurezza.

Conforme al Regolamento europeo (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche e adeguamenti.

AVVERTENZE

Il prodotto diluito deve essere impiegato entro 2-3 giorni.

Applicare il prodotto in condizioni climatiche come sopra indicato. In condizioni non idonee, l'applicazione del prodotto risente negativamente nei tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Quando si utilizza il prodotto non lasciare mai il contenitore aperto per lungo tempo poiché l'aria potrebbe favorire la polimerizzazione del prodotto manifestandosi sottoforma di addensamento e pelle superficiale. Conservare il materiale nella confezione originale sigillata, in un luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore, dal gelo e dai raggi solari diretti. Dopo l'uso, non disperdere i contenitori nell'ambiente.

**INFORMATIVA
LEGALE**

Le informazioni contenute nella presente sono fornite in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative. Tuttavia, queste sono da intendersi puramente indicative e non vincolanti in quanto legate allo stato del supporto, agli strumenti utilizzati per l'applicazione e a numerosi altri fattori. Barozzi Vernici S.r.l., quindi, non si assume alcuna responsabilità, poiché le condizioni d'uso e d'impiego non sono soggette al proprio controllo. Barozzi Vernici S.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere, senza preavviso. E' vietata la copia, la divulgazione, riproduzione o diffusione a terzi, anche parziale, dei contenuti nella presente con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi forma senza l'autorizzazione scritta di Barozzi Vernici S.r.l..

