



VERNICI
BAROZZI

Scheda tecnica Cod. 182
Rif. 2511

Lavabili al quarzo per esterni

MAGNUM Riempitivo

SUPERLAVABILE ACRILICA AL QUARZO, ADDITIVATA AI
SILOSSANI E CON ALGHICIDA PER ESTERNI, MEDIAMENTE
ELASTICA DI GRANDE COPERTURA E RESA.



DESCRIZIONE E IMPIEGO

Pittura a base di resina acrilica, additivata ai silossani, riempitiva, con ottima idrorepellenza e copertura. È ideale per pareti a nord e per la ritinteggiatura di sistemi a cappotto grazie all'alta resistenza agli agenti atmosferici e alla proliferazione di alghe e muschio, dovuta alla tecnologia con principi attivi microincapsulati. MAGNUM riempitivo, dall'aspetto estetico opaco, è caratterizzato da un ottimo potere riempitivo e da una perfetta ritoccabilità, che lo rendono in grado di uniformare le superfici coprendone i difetti superficiali. Per le sue qualità di tenuta cromatica negli anni e non ingiallimento, anche in caso di applicazione di tinte forti ed intense viene impiegata anche nella protezione di abitazioni civili, sia nuove che già tinteggiate.

VANTAGGI

- ✓ Aspetto estetico opaco
- ✓ Perfetta ritoccabilità ed elevata idrorepellenza
- ✓ Alta resistenza agli agenti atmosferici anche su pareti esposte a nord
- ✓ Principi attivi antialga microincapsulati che contrastano la formazione di alghe e muschio
- ✓ Ideale per manutenzioni di vecchi cappotti

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E APPLICAZIONE

Supporto **NUOVO**: deve essere ben stagionato, asciutto, spolverato, e privo d'impurità di qualsiasi tipo, compresa la sabbia non bene aderente. In ogni caso una mano di fissativo NANOFIX diluito 1:1 con acqua aumenta l'aderenza, elimina lo sfarinamento, equalizza l'assorbimento del supporto riducendo i rischi di formazione di macchie e riduce il consumo d'idropittura. A distanza di 4-6 ore procedere con la stesura della seconda mano, avendo cura di incrociare le passate durante l'applicazione.

Supporto **GIÀ VERNICIATO**: asportare le vecchie pitture in via di distacco mediante raschiatura e spazzolatura o sverniciatura nei casi in cui la vernice non si distacchi con facilità in tutti i punti, quindi procedere come per supporto nuovo. In presenza di sporco e muffe prevedere lavaggio con idropulitrice e idoneo trattamento con LINDOSTOP. Dopo 24 ore, applicare ove necessario una mano di NANOFIX, a consolidamento del supporto.

Dopo circa 12 ore, procedere con l'applicazione a due mani di MAGNUM riempitivo.



BAROZZI
GROUP

Barozzi Vernici S.r.l. – Sede Legale: Via G. di Vittorio, 12 – Revere, 46036 Borgo Mantovano (Mn) - Italia
Tel. +39 038646327 – www.barozzigroup.com – info@barozzigroup.com

DATI TECNICI	
TIPO DI LEGANTE	Acrilico puro modificato
ASPETTO DEL FILM SECCO	Opaco, ruvido (granulometria fino a 200 µ)
COLORI DISPONIBILI	Bianco e Servizio Tintometrico UNISYSTEM
PESO SPECIFICO	1,49 kg/lit ± 0,05 a 25° C
pH	8,90 ± 0,05 a 25° C
VISCOSITA'	10.000 cps ± 1.000 (A6 V20 BROOKFIELD a 25° C)
APPLICAZIONE	Pennello - Rullo
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE (5°C ≤ T ≤ 30°C)	+5°C per aria, supporto e prodotto Umidità relativa massima: 80%
DILUIZIONE	Pennello: 20% con acqua / Rullo: 15 – 20 % con acqua
RESA MEDIA INDICATIVA	7 - 8 mq/lit per mano 14 Lt. pari a 50-55 mq. a 2 mani
ESSICCAZIONE ad aria a 20 °C	Fuori polvere 5 -10 minuti Al tatto 30 minuti In profondità 2-4 ore
SOVRAVERNICIABILE	Dopo 4 – 6 ore
CONFEZIONI	Lt. 5 e 14
STABILITA' AL MAGAZZINAGGIO	1 anno a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati. Conservare il materiale nella confezione originale sigillata, in un luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore, dal gelo e dai raggi solari diretti.

VOCI DI

CAPITOLATO

Applicazione a due mani di superlavabile acrilica al quarzo, additivata ai silossani e con alghicida per esterni, mediamente elastica di grande copertura e resa pari a 7 - 8 mq/lit per mano. Conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) e resistente alle alghe secondo UNI EN 15458.

Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.; sono esclusi ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.

PRESTAZIONI	METODO	
RESISTENZA ALLA CRESCITA DI ALGHE	UNI EN 15458	SUPERATA

NOTE E AVVERTENZE

VOC (Dir. 2004/42/EC)	Valore limite EU Cat. A/c BA: Pitture per pareti esterne di supporto minerale (Limite massimo: 40 g/l VOC) Inferiore a 40 g/l (2010)
--------------------------	--


BAROZZI
GROUP

Informazioni REACH

le informazioni di cui all'articolo 31 o, a seconda dei casi, all'articolo 33 del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 e successive modifiche sono riportate sulla scheda di sicurezza.

Conforme al Regolamento europeo (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche e adeguamenti.

AVVERTENZE

Il prodotto diluito deve essere impiegato entro 2-3 giorni.

Applicare il prodotto in condizioni climatiche come sopra indicato. In condizioni non idonee, l'applicazione del prodotto risente negativamente nei tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Quando si utilizza il prodotto non lasciare mai il contenitore aperto per lungo tempo poiché l'aria potrebbe favorire la polimerizzazione del prodotto manifestandosi sottoforma di addensamento e pelle superficiale. Dopo l'applicazione, proteggere le superfici da eventi atmosferici almeno per le prime 48 ore: in caso di dilavamenti, prima della completa polimerizzazione, potrebbero manifestarsi colature antiestetiche traslucide, che non compromettono le prestazioni del prodotto. Conservare il materiale nella confezione originale sigillata, in un luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore, dal gelo e dai raggi solari diretti. Dopo l'uso, non disperdere i contenitori nell'ambiente.

**INFORMATIVA
LEGALE**

Le informazioni contenute nella presente sono fornite in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative. Tuttavia, queste sono da intendersi puramente indicative e non vincolanti in quanto legate allo stato del supporto, agli strumenti utilizzati per l'applicazione e a numerosi altri fattori. Barozzi Vernici S.r.l., quindi, non si assume alcuna responsabilità, poiché le condizioni d'uso e d'impiego non sono soggette al proprio controllo. Barozzi Vernici S.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere, senza preavviso. E' vietata la copia, la divulgazione, riproduzione o diffusione a terzi, anche parziale, dei contenuti nella presente con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi forma senza l'autorizzazione scritta di Barozzi Vernici S.r.l..

